



中华人民共和国国家标准

GB/T 6150.20—2025

钨精矿化学分析方法 第 20 部分:汞含量的测定 固体进样直接测定法

Methods for chemical analysis of tungsten concentrates—
Part 20: Determination of mercury content—
Solid sampling and direct mercury analysis method

2025-01-24 发布

2025-08-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 原理	1
5 试剂或材料	1
6 仪器设备	2
7 样品	2
8 试验步骤	2
8.1 试料	2
8.2 平行试验	2
8.3 测定	2
8.4 工作曲线的绘制	2
9 试验数据处理	3
10 精密度	3
10.1 重复性	3
10.2 再现性	3
11 试验报告	3
附录 A (资料性) 固体测汞仪推荐的仪器参数	5
附录 B (资料性) 精密度试验原始数据	6

前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 6150《钨精矿化学分析方法》的第20部分。GB/T 6150已经发布了以下部分：

- 第1部分：三氧化钨含量的测定 钨酸铵灼烧重量法；
- 第2部分：锡含量的测定 碘酸钾滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；
- 第3部分：磷含量的测定 磷钼黄分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；
- 第4部分：硫含量的测定 高频感应红外吸收法和燃烧-碘量法；
- 钙量的测定 EDTA容量法和火焰原子吸收光谱法（GB/T 6150.5）；
- 第6部分：湿存水含量的测定 重量法；
- 钽铌量的测定 等离子体发射光谱法和分光光度法（GB/T 6150.7）；
- 第8部分：钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法；
- 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法（GB/T 6150.9）；
- 第10部分：铅含量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法；
- 锌量的测定 火焰原子吸收光谱法（GB/T 6150.11）；
- 第12部分：二氧化硅含量的测定 硅钼蓝分光光度法和重量法；
- 第13部分：砷含量的测定 原子荧光光谱法和DDTC-Ag分光光度法；
- 锰量的测定 硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法（GB/T 6150.14）；
- 第15部分：铋含量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法；
- 铁量的测定 磺基水杨酸分光光度法（GB/T 6150.16）；
- 第17部分：锑含量的测定 原子荧光光谱法；
- 第18部分：钡含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；
- 第19部分：氟含量的测定 离子选择电极法；
- 第20部分：汞含量的测定 固体进样直接测定法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：江西省钨与稀土产品质量监督检验中心（江西省钨与稀土研究院）、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、西安汉唐分析检测有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、宁波海关技术中心、江西理工大学。

本文件主要起草人：徐娜、凌宏煥、李建国、曾庆平、陈祝炳、谷娟平、左鸿毅、师世龙、李胜利、张小燕、王立、岳文颖、付冉冉、张建波、杨凯、王仙凡。

引　　言

钨精矿是一种重要的战略资源，以其作为重要工业原料生产的钨及钨合金，由于具有高熔点、高比重、高硬度的特点，广泛应用于机械加工、冶金、采矿、电子电讯、建筑工业、兵器工业、航空航天等领域。GB/T 6150旨在通过实验研究建立一套完整、切实可行、且适应于钨精矿产品生产和贸易需求的化学成分分析的方法标准。限于文件篇幅、使用需求、适用范围以及各分析方法之间的技术独立性等方面原因，GB/T 6150拟由20个部分构成。

- 第1部分：三氧化钨含量的测定。目的在于建立重量法测定钨精矿中三氧化钨含量的方法。
- 第2部分：锡含量的测定。目的在于建立滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钨精矿中锡含量的方法。
- 第3部分：磷含量的测定。目的在于建立分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钨精矿中磷含量的方法。
- 第4部分：硫含量的测定。目的在于建立高频-红外吸收法和碘量法测定钨精矿中硫含量的方法。
- 第5部分：钙量的测定。目的在于建立容量法和原子吸收光谱法测定钨精矿中钙含量的方法。
- 第6部分：湿存水含量的测定。目的在于建立重量法测定钨精矿中湿存水量的方法。
- 第7部分：钽铌量的测定。目的在于建立电感耦合等离子体发射光谱法和分光光度法测定钨精矿中钽铌含量的方法。
- 第8部分：钼含量的测定。目的在于建立分光光度法测定钨精矿中钼含量的方法。
- 第9部分：铜量的测定。目的在于建立火焰原子吸收光谱法测定钨精矿中铜含量的方法。
- 第10部分：铅含量的测定。目的在于建立原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法测定钨精矿中铅含量的方法。
- 第11部分：锌量的测定。目的在于建立火焰原子吸收光谱法测定钨精矿中锌含量的方法。
- 第12部分：二氧化硅含量的测定。目的在于建立分光光度法和重量法测定钨精矿中二氧化硅含量的方法。
- 第13部分：砷含量的测定。目的在于建立原子荧光光谱法和分光光度法测定钨精矿中砷含量的方法。
- 第14部分：锰量的测定。目的在于建立容量法和火焰原子吸收光谱法测定钨精矿中锰含量的方法。
- 第15部分：铋含量的测定。目的在于建立原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法测定钨精矿中铋含量的方法。
- 第16部分：铁量的测定。目的在于建立分光光度法测定钨精矿中铁含量的方法。
- 第17部分：锑含量的测定。目的在于建立原子荧光光谱法测定钨精矿中锑含量的方法。
- 第18部分：钡含量的测定。目的在于建立电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钨精矿中钡含量的方法。
- 第19部分：氟含量的测定。目的在于建立离子选择电极法测定钨精矿中氟含量的方法。
- 第20部分：汞含量的测定。目的在于建立固体进样直接测定法测定钨精矿中汞含量的方法。

汞是一种有毒有害元素，在钨精矿的开采、冶炼、加工和利用过程中，其中的汞将随之迁移和浓缩富集，进入到废渣、废水中，对环境造成污染。本文件的制定，对国家保护生态环境的战略具有重要意义，不仅可以满足市场对钨精矿质量检验的需求，同时新标准方法的建立有利于大家采用统一的分析方法开展产品质量检测工作，有利于市场公平交易环境的形成。

钨精矿化学分析方法

第 20 部分:汞含量的测定

固体进样直接测定法

1 范围

本文件描述了钨精矿中汞含量的测定方法。

本文件适用于钨精矿中汞含量的测定。测定范围: 0.010 μg/g~15.0 μg/g。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 原理

在氧气气氛中,试料在分解炉中经干燥和高温热分解后,汞被原子化,汞蒸气被氧气流带入单波长光学吸收池,在波长 253.7 nm 处测量汞的吸光度(峰高或峰面积),采用标准曲线法计算汞量。

5 试剂或材料

除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。

5.1 水, GB/T 6682, 二级。

5.2 硝酸($\rho=1.42\text{ g/mL}$), 优级纯。

5.3 重铬酸钾溶液(10 g/L): 称取1g 优级纯重铬酸钾溶于100 mL水中。

5.4 汞标准贮存溶液: 称取1.354 g 预先用五氧化二磷干燥24 h 的二氯化汞, 溶于少量水中, 加入50 mL 硝酸(5.2), 10 mL 重铬酸钾溶液(5.3), 转移至1 000 mL 容量瓶, 用水定容至刻度, 混匀。此溶液1 mL 含1 000 μg 汞, 亦可购买市售有证标准物质。

5.5 汞标准溶液A: 移取2.00 mL 汞标准贮存溶液(5.4)于100 mL 容量瓶中, 加入5 mL 硝酸(5.2), 1 mL 重铬酸钾溶液(5.3), 用水定容至刻度, 混匀。此溶液1 mL 含20 μg 汞。

5.6 汞标准溶液B: 移取10.0 mL 汞标准溶液A(5.5)于100 mL 容量瓶中, 加入5 mL 硝酸(5.2), 1 mL 重铬酸钾溶液(5.3), 用水定容至刻度, 混匀。此溶液1 mL 含2 μg 汞。

5.7 氧气(体积分数不小于99.99%)。

5.8 样品舟(镍舟或磁舟)。