



# 丁隆涂料产品目录

- 1、水包水多彩漆 DL-800
- 2、水包水多彩专用防白罩面漆 DL-810
- 3、内墙低档漆 DL-100
- 4、内墙防霉乳胶漆 DL-110
- 5、内墙净味 120 DL-120
- 6、内墙纳米抗甲醛净味漆 DL-130
- 7、内墙专用抗碱底漆 DL-150
- 8、外墙工程漆 DL-200
- 9、外墙耐候墙面漆（丝光） DL-210
- 10、硬中涂拉毛 DL-300
- 11、弹性中涂拉毛 DL-310
- 12、耐沾污弹性乳胶漆面漆 DL-320
- 13、浮雕中涂漆 DL-330
- 14、质感刮砂漆 DL-400
- 15、渗透封闭清底漆 DL-500
- 16、同色抗碱底漆 DL-510
- 17、抗美纹纸黑色线条漆 DL-520
- 18、天然真石漆 DL-600
- 19、水性氟碳金属漆 DL-700
- 20、高光彩瓦漆 DL-750
- 21、单组份屋面丙烯酸防水涂料 DL-900
- 22、聚合物防水涂料 DL-910



## 水包水多彩漆 DL-800

### 产品介绍

此产品是采用进口保护胶体、超耐候和耐水优异的有机硅改性乳液、结合优质无机颜料和高性能助剂,突破涂料化学学理,经特殊工艺加工而成的水性外墙多彩涂料。色彩多异,美感十足,仿石效果逼真,施工完成的表面具有极强的立体感和多色装饰美感,是现代建筑物外墙替代天然花岗岩石材装饰施工的首选。

### 产品特性

- ◆ 纯水性配方——绿色环保
- ◆ 单次喷涂成型,施工简单
- ◆ 展现花岗岩自然颗粒,装饰效果逼真
- ◆ 自重低,施工安全性更高
- ◆ 超强自洁性,耐候性,抗龟裂性
- ◆ 附着力强,耐酸碱性能优越,使用寿命长

### 用途

建筑物内外墙装饰;办公大楼、别墅等的艺术浮雕造型喷涂;成型材料之罗马柱、异形梁柱体、线条等的表面涂装

### 主要技术指标

- 主要成分:有机硅改性丙烯酸乳液,保护胶体
- 理论涂布率:2-3 平米/KG/遍
- 干燥时间:指触干 1 小时,重涂 4 小时(25℃,50%相对湿度)

### 施工方法及注意事项

- 1、开盖后不可剧烈搅拌,无需过滤,不可加水稀释;
- 2、喷涂时使用多彩漆专用喷枪,气压范围控制在 0.5~1KG;
- 3、大面积施工前应先进行小面积喷涂测试,并与标准板进行对比。

### 产品包装

20KG 塑料桶/铁桶包装

### 储存要求

存放于 5℃以上阴凉干燥处,防止冰冻和暴晒。

**附注** 上面列出的产品性能及其应用资料是在特定的实验条件下获得的,但产品实际使用环境则是多种多样,不受我们控制,我们保留修订产品说明书而无须另行通知的权利。



## 水包水多彩专用防白罩面漆 DL-810

### 产品介绍

本产品采用优质的氟改性水性丙烯酸乳液做成膜物，配合以净味环保的各种功能性添加剂，采用目前最先进的生产设备和工艺调和而成，光泽高、透明度高、保色性好、自洁性好、表干后遇水不发白，是解决水性多彩漆遇水发白问题理想的罩面材料。

### 产品特性

- 粘度适中，施工宽容度高
- 气味清新，健康环保
- 漆膜透明度高，耐候性优异，自洁性好
- 耐水白性好，表干遇水即不发白

### 用途

适用于水包水多彩漆、真石漆，水性金属漆等需做罩面处理的基面。

### 主要技术指标

- 主要成分：氟改性丙烯酸乳液
- 固含量：15%
- 理论涂布率：8-12 平米/KG/遍
- 干燥时间：指触干 1 小时，重涂 4 小时（25℃,50%相对湿度）

### 施工方法及注意事项

- 可以刷涂、辊涂、喷涂
- 施工时要求墙体温度 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ 、含水率 $\leq 10\%$ ，空气湿度 $\leq 85\%$
- 不建议兑水稀释使用
- 在涂刷时和干燥前必须防止雨淋及尘土沾污

### 产品包装

20KG 塑料桶/铁桶包装

### 储存要求

存放于  $5^{\circ}\text{C}$  以上阴凉干燥处，防止冰冻和暴晒。

**附 注** 上面列出的产品性能及其应用资料是在特定的实验条件下获得的，但产品实际使用环境则是多种多样，不受我们控制，我们保留修订产品说明书而无须另行通知的权利。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/168137142140006063>