

2024 年质量员之土建质量专业管理实务真题精选附答案

单选题（共 45 题）

1、通过对缺陷的（ ），使建筑结构恢复或提高承载力，重新满足结构安全性、可靠性的要求，使结构能继续使用或改作其他用途。

- A. 修补处理
- B. 加固处理
- C. 返工处理
- D. 限制使用

【答案】 B

2、箍筋不宜采用下面哪种钢筋（ ）。

- A. HRB400
- B. HRBF500
- C. RRB400
- D. HRBF335

【答案】 C

3、桩身质量检验，对直径大于800mm的混凝土嵌岩桩应采用（ ）法检测。

- A. 静载荷
- B. 基岩试验
- C. 钻孔抽芯法
- D. 低应变动测法

【答案】 C

4、由于工程负责人片面追求施工进度，放松或不按质量标准进行控制和检验，人为降低施工质量标准。这个属于（ ）。

- A. 指导责任事故
- B. 操作责任事故
- C. 安全责任事故
- D. 设计责任事故

【答案】 A

5、混凝土预制桩的混凝土强度达（ ）的设计强度方可起吊。

- A. 70%
- B. 75%
- C. 85%
- D. 100%

【答案】 A

6、建筑地面工程属于（ ）分部工程。

- A. 建筑装饰
- B. 建筑装修
- C. 地面与楼面
- D. 建筑装饰装修

【答案】 D

7、根据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》和《建设工程质量管理条例》，制定了《实施工程建设强制性标准监督规定》，已于2000年8月21日经第27次部常务会议通过，自（ ）起施行。

- A. 2000年5月25日
- B. 2000年6月25日
- C. 2000年7月25日
- D. 2000年8月25日

【答案】 D

8、隐蔽工程验收后由（ ）签署审核意见，并下审核结论。

- A. 监理单位
- B. 施工单位
- C. 设计单位
- D. 鉴定检测单位

【答案】 A

9、以下不是工程竣工验收的要求的是（ ）。

- A. 完成工程设计和合同约定的各项内容
- B. 建设单位已按合同约定支付工程款
- C. 有部分技术档案和施工管理资料
- D. 有施工单位签署的工程质量保修书

【答案】 C

10、承台纵向钢筋的混凝土保护层厚度，当有混凝土垫层时，不应小于（ ）mm。

- A. 20
- B. 40
- C. 50
- D. 70

【答案】 B

11、建筑地面工程采用的大理石、花岗石、料石等天然石材以及砖、预制板块、地毯、人造板材、胶粘剂、涂料、水泥、砂、石、外加剂等材料或产品应符合国家现行有关室内环境污染控制和放射性、（ ）的规定。材料进场时应具有检测报告。

- A. 有毒物质限量
- B. 有害物质限量
- C. 污染性
- D. 有关强度

【答案】 B

12、某工程项目招投标过程中，由3个建筑企业组成一个联合体共同投标，其中成员甲企业具有房建一级资质，成员乙企业拥有房建二级资质，成员丙企业拥有房建三级资质，则该联合体的房建专业资质应认定为（ ）。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 无效

【答案】 C

13、摩擦型灌注桩深度主要以（ ）控制。

- A. 设计桩长
- B. 桩端进入持力层深度
- C. 贯入度
- D. 实际桩长

【答案】 A

14、混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料或裱糊时，含水率不得大于（ ）。

- A. 8%
- B. 10%
- C. 12%
- D. 15%

【答案】 A

15、建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和（ ）。

- A. 验收部位
- B. 工序
- C. 检验批
- D. 专业验收

【答案】 C

16、下列说法不符合《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[2007]19号）规定的是（ ）。

- A. 不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内
- B. 良好行为记录信息公布期限一般为3年

C. 诚信行为记录由县级以上建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布

D. 各省、自治区、直辖市建设行政主管部门将确认的不良行为记录在当地发布之日起 7 日内报建设部

【答案】 C

17、轻质隔墙用板有隔声、隔热、阻烧、防潮等要求的，板材应有相应性能的（ ）报告。

A. 检测

B. 复验

C. 型式检验

D. 现场抽样检测

【答案】 A

18、抗渗混凝土抗渗等级用符号（ ）表示。

A. M

B. c

C. P

D. MU

【答案】 C

19、对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂的灌注桩，成桩质量可靠性低的灌注桩应采用静载荷试验测承载力，检验桩数不应少于总数的（ ），且不应少于 3 根，总数少于 50 根时，不少于 2 根。

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 4%

【答案】 A

20、混凝土结构抗震等级分为（ ）级。

A. 四

B. 五

C. 六

D. 七

【答案】 A

21、屋面工程验收的文件和记录体现了施工全过程控制，必须做到真实、准确，不得有涂改和伪造，（ ）签字后方可有效。

A. 项目经理

B. 各级技术负责人

C. 总监理工程师

D. 质量员

【答案】 B

22、基土应均匀密实，压实系数应符合设计要求，设计无要求时，不应小于（ ）。

A. 0.95

B. 0.92

C. 0.90

D. 0.88

【答案】 C

23、施工阶段质量控制的目标是（ ）。

- A. 制定质量目标、规定过程和资源，以实现其目的
- B. 致力于提供质量要求得到满足的信任
- C. 增强满足质量要求的能力
- D. 确保工序质量合格；杜绝质量事故发生

【答案】 D

24、室内墙面、柱面和门洞口的阳角，应采用（ ）水泥砂浆作暗护角。其高度不应低于 2m，每侧宽度不应小于 50mm。

- A. 1：2
- B. 1：3
- C. 1：4
- D. 1：5

【答案】 A

25、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209 — 2010 中，室内楼（地）面面层与下一层应结合牢固，且应无空鼓和开裂。当出现空鼓时，空鼓面积不应大于（ ） cm^2 ，且每自然间或标准间不应多于（ ）处。

- A. 400、2
- B. 400、1
- C. 300、2
- D. 300、1

【答案】 A

26、砂率是指混凝土中砂的质量占()质量的百分率。()

A. 砂+石

B. 砂

C. 石

D. 水泥

【答案】 A

27、单块软包面料()有接缝，四周应绷压严密。

A. 可以

B. 不应

C. 不宜

D. 应

【答案】 B

28、抹灰检查应检查界面剂情况。抹灰总厚度大于或等于()时的加强措施工，不同材料基体交接处的加强措施。

A. 20mm

B. 25mm

C. 30mm

D. 35mm

【答案】 D

29、结构跨度为 2m~8m 的钢筋混凝土现浇板的底模及其支架，当设计无具体要求时，混凝土强度达到()时方可拆模。

- A. 50%
- B. 75%
- C. 100%
- D. 70%

【答案】 B

30、在梁、板、柱等各种钢筋混凝土构件中都有配置承受拉力或压力的钢筋，被称为（ ）。

- A. 架力筋
- B. 受力筋
- C. 分布筋
- D. 箍筋

【答案】 B

31、硅酸盐水泥适用于（ ）的混凝土工程。

- A. 早期强度要求高
- B. 大体积
- C. 有耐高温要求
- D. 有抗渗要求

【答案】 A

32、地下连续墙施工时，混凝土应按每一个单元槽段留置一组抗压强度试件，每（ ）个单元槽段留置一组抗渗试件。

- A. 3
- B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 C

33、砂率是指混凝土中砂的质量占（ ）质量的百分率。

A. 砂+石

B. 砂

C. 石

D. 水泥

【答案】 A

34、灌注桩沉渣厚度应要求（ ）符合要求。

A. 放钢筋笼前所测沉渣厚度

B. 放钢筋笼后，混凝土灌注前所测沉渣厚度

C. 浇筑混凝土后

D. A 或 B

【答案】 B

35、混凝土预制桩采用电焊接头时，电焊结束后停歇时间应大于（ ）min。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/198132055011006051>