

汽车车身涂装修复工-职校考试（高级）技能理论考试题库（含 A.B 卷）

A 卷：

一、单选题

1. 喷漆/烘漆室墙体板和门缝密封不良可产生的喷涂缺陷是（）。

- A、失光
- B、缩孔
- C、疵点过多
- D、漆膜脱落

参考答案：C

2. 下面哪些方法可以防止流挂（）。

- A、提供清洁的压缩空气
- B、底层油漆干燥后再涂面层油漆
- C、搅拌涂料，仔细过滤
- D、严格控制涂料的施工粘度和温度

参考答案：D

3. 在进行涂装车间设计时，当各专业完成总图设计后要（）。

- A、立即进入下一步工作
- B、停工休息
- C、大功告成
- D、审查会签

参考答案：D

4. 涂料样品（）。

- A、数目要少一些
- B、数目够试验用即可
- C、数目除用作试验外，还能留作日后复验用
- D、数目越多越好

参考答案：C

5. 喷涂珍珠层要求喷涂与调色时相同的珍珠层数，并使光泽达到（）以上

- A、50%
- B、60%
- C、80%
- D、90%

参考答案：A

6. 生产人员、调试人员、库房保管员、产品检验员、计量检定人员、产品试验人员、产品运输人员、产品搬运人员、产品包装人员所从事的工作应以取得的等级相适应，中级工及以下的员工连续（）晋级考核不合格，建议转岗或解聘。

- A、1次
- B、2次
- C、3次

参考答案：B

7. 下面哪种涂装方法最容易产生流挂？（）

- A、 辊涂法
- B、 浸涂法
- C、 刮涂法
- D、 静电喷涂法

参考答案： B

8. 保证金属漆喷涂均匀不发花的最合适的温度和湿度应该是（）。

- A、 +20 度 55%
- B、 +25 度 75%
- C、 +15 度 35%
- D、 +20 度 75%

参考答案： A

9. 系统每小时通过过滤器的循环次数为（）

- A、 2~4
- B、 3~5
- C、 4~6
- D、 5~7

参考答案： C

10. 根据《危险化学品安全管理条例》第十条的规定，重大危险源为（）。

- A、 指生产、运输、使用、储存危险化学品或者处置废弃危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）

B、指生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）

C、指生产、加工、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）

D、指生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者小于临界量的单元（包括场所和设施）

参考答案：A

11. 流挂是涂料下面哪一种现象？（）。

A、涂料干燥后涂层表面呈一个个的小球状或线状顶端呈一小圆珠的流淌

B、涂料开桶后粘度太稀

C、涂层干燥后外观呈橘皮状

D、涂料干燥成膜后的表面收缩而产生麻点

参考答案：B

12. 涂料干燥后的涂层表面呈现出微小的圆珠状小泡，并一经碰压即破裂，这种现象称为（）。

A、起泡

B、凸点

C、鼓泡

D、痂子

参考答案：A

13. 空气喷涂溶剂型涂料所采用的涂料供给装置中，较先进的输送金

属底漆的方式为（）。

- A、油漆增压箱
- B、盲端式循环系统
- C、二线式循环系统
- D、三线式循环系统

参考答案：D

14. 下面哪一种状态是由物体表面干涉引起的（）。

- A、猫眼在夜晚发绿
- B、太阳为金黄色
- C、水面的油花
- D、绿色的树叶

参考答案：C

15. 在网版印刷中，网距越大，网版变形（）。

- A、没变化
- B、都可能
- C、越小
- D、越大

参考答案：D

16. 关于二甲苯的储存下列说法正确（）。

- A、仓内温度不宜超过 20℃
- B、无需注意分开存放问题
- C、远离火种、热源

参考答案：C

17. 设备的使用按照（）的原则，使用部门负责本单位设备的保管、使用和日常维护保养，使用人员应按照使用说明书等要求正确操作设备。

- A、 “谁使用，谁负责”
- B、 “谁管理，谁负责”
- C、 “谁采购，谁负责”
- D、 “谁保管，谁负责”

参考答案：A

18. 返工是使不合格品（）的方法。

- A、 满足预期使用要求
- B、 符合要求
- C、 满足顾客要求
- D、 改进质量指标

参考答案：B

19. 下列不属于高分子涂料的是（）。

- A、 聚酯树脂类
- B、 天然树脂类
- C、 丙烯酸树脂类
- D、 乙烯树脂类

参考答案：B

20. 腻子作为填补用油漆不能用来填补下列缺陷（）。

- A、 裂缝
- B、 漏漆
- C、 凹凸不平
- D、 细孔、针眼

参考答案： B

21. 下面哪种方法可以防止流挂？（）。

- A、 提供清洁的压缩空气
- B、 底层涂料干燥后再涂面层涂料
- C、 搅拌涂料，仔细过滤
- D、 严格控制涂料的施工粘度和施工温度

参考答案： D

22. 调色流程中的第一步是：（）

- A、 使用测色仪确认颜色配方
- B、 清洁抛光
- C、 用色卡比对
- D、 调配颜色

参考答案： B

23. 颜色浅的物体，不能使人感觉（）。

- A、 轻松
- B、 物体较大
- C、 寒冷
- D、 较远

参考答案：D

24. 面漆厚度一般控制在（）以下

A、10um

B、12um

C、14um

D、15um

参考答案：A

25. 轿车车身的涂装中的三个涂层分别指（）

A、磷化层、电泳底漆和面漆

B、磷化层、中层底漆和面漆

C、电泳底漆、中涂底漆和面漆

D、电泳底漆、中涂底漆和清漆

参考答案：C

26. 双轨迹圆形振动磨灰机适合（）作业。

A、腻子底漆面漆

B、脱漆

C、抛光

D、除锈

参考答案：A

27. 粉末涂装不易出现的缺陷有（）。

A、颗粒

B、流挂

C、发花

D、针孔

参考答案： B

28. 下面哪些内容不属于动力能源的内容（）。

A、电力

B、水

C、风

D、压缩空气

参考答案： C

29. 耐候性差的涂料容易产生的缺陷是（）。

A、裂纹

B、剥落

C、粉化

D、开裂

参考答案： C

30. 下列涂装生产工序的是（）

A、打磨-喷底漆-喷中间层-打蜡-喷面漆

B、打腻子-喷底漆-打磨-喷面漆-打蜡

C、喷底漆-打腻子-喷中间层-喷面漆-打蜡

D、打磨-打腻子-喷底漆-喷中间层-喷面漆

参考答案： C

31. 油漆与皮肤接触会导致（）。

- 、可引起皮肤过敏
- B、持续接触可引起皮肤脱脂和干燥
- C、可能会引起中枢神经系统抑制

参考答案： B

32. 下列不属于金属腐蚀的是（）。

- A、晶间腐蚀
- B、缝隙腐蚀和点蚀
- C、湿度腐蚀
- D、露点腐蚀

参考答案： C

33. 在稀释剂中加入规定的溶剂后，观察其外观有无浑浊或分层现象。

涂料稀释剂含水量不能超过规定的标准，否则会使涂膜发白，产生（）

- A、针孔
- B、缩孔
- C、缩边
- D、咬底

参考答案： A

34. 安全管理中现场“三点控制”不包括下面的哪项内容；（）

- A、危险点
- B、危害点
- C、违章点
- D、事故多发点

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/218006061032006130>