

油漆工助理操作师、操作师应知应会答案库

一、选择题

工艺（1——237）

质量（238——284）

安全（285——372）

设备、工艺（373——463）

基础管理（464——500）

工艺

1、车身涂装罩光涂层的厚度(B)

A、20—30 μm B、30—40 μm C、25—35 μm D、35—45 μm

2、(A)可以缩短涂料干燥时间降低烘干温度、

A、固化剂 B、催化剂 C、脱漆剂 D、防潮剂

3、粉末涂料不含有下列成分中的(D)

A、树脂 B、颜料 C、填料 D、溶剂

4、下列涂装方法中,在底漆涂装方面没被采用过的是(D)

A、刷涂 B、喷涂 C、浸涂 D、刮涂

5、涂膜的干燥的程度有以下(ABD)种。

A、指干燥 B、半硬干燥 C、自动干燥 D、完全干燥

6、中间涂层由于具有(A)特性,因而常被用在装饰性较好的场合中。

A、中间涂层具有承上启下的作用 B、中间涂层具有较好的附着力

C、中间涂层的光泽不高 D、中间涂层的价格不高

7、按涂料和压缩空气的混合方式可分为(AB)两的类。

A、内部混合型 B、外部混合型 C、加压式混合型

8、下列哪些属于中间层涂料(BCD)。

A、底漆 B、中涂 C、腻子 D、封底漆 E、修补漆

9、下列属于辅助材料的有(ABCDE)。

A、稀释剂 B、防潮剂 C、催干剂 D、脱漆剂 E、固化剂

10、以植物油和天然树脂为主要成膜物质的有(ABDE)。

A、油脂 B、氨基树脂 C、天然树脂 D、沥青 E、酚醛树脂 F、醇酸树脂

11、刚涂装完的涂膜的色相、明度、彩度与标准色板有差异，或在补漆时与原漆色有差异的现象称为（ B ）

A、掉色 B、色差 C、发糊 D、桔皮

12、在涂覆和固化期涂膜出现的下边缘较厚或流痕的现象称为（ C ）

A、桔皮 B、颗粒 C、流挂 D、咬底

13、加热干燥可分为（ A ）三种。

A、低温烘干、中温烘干、高温烘干 B、自然烘干、低温烘干、中温烘干 C、自然烘干、高温烘干、照射固化 D、自然烘干、中温烘干、高温烘干

14、抛光法的处理步骤不包括（ C ）

A、磨 B、涂 C、滴 D、抛

15、涂装的三要素是（ ABC ）。

A、涂装工艺 B、涂装材料 C、涂装管理 D、涂装设备

16、中间涂层不具有下列何种性能（ B ）。

A、中间涂层的附着力、流平性好 B、中间涂层具有较好的防锈性能 C、中间涂层平整、光滑、易打磨 D、中间涂层填充性好

17、汽车常用涂料可分为（ BD ）两大类。

A、冷塑性 B、热塑性 C、冷固性 D、热固性

18、用 H1 铅笔测涂膜的哪个性能（ C ）

A、冲击力 B、光泽度 C、硬度 D、柔韧性

19、测量涂料黏度的工具包括（ ABD ）。

A、涂四杯 B、秒表 C、湿度计 D、温度计

20、喷涂前的工作有哪些（ ACD ）。

A、打磨 B、抛光 C、擦净 D、刮腻子

21、面漆层不应具有（ C ）特性。

A、优较好的抗冲击性 B、优较好的抗紫外线特性 C、填充性和柔韧性一般 D、装饰性较高

22、刮涂腻子的操作主要缺点是（ C ）

A、腻子中颜料比例太高 B、涂层涂装装饰太平整 C、劳动强度答，工作效率低 D、腻子易开裂

23、刮涂腻子的主要作用优哪些内容（ ABD ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/235201101220011122>