ICS 29.060.20
CCS K 13

中华人民共和国国家标准

GB/T 2951.511—2026/IEC 60811-511:2017

电缆和光缆　非金属材料试验方法 第511部分:机械性能试验　聚乙烯和聚丙烯混合料熔体指数测量

Electric and optical fibre cables—Test methods for non-metallic materials—Part 511:Mechanical tests—Measurement of the melt flow index of polyethylene and polypropylene compounds

（IEC 60811-511:2017,IDT）

2026-10-30 发布　　2027-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅴ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　试验方法 …… 1
4.1　通则 …… 1
4.2　试验装置 …… 1
4.3　试样 …… 3
4.4　试验装置的清洁和保养 …… 4
4.5　方法 A …… 4
4.6　方法 B …… 5
4.7　方法 C …… 5
5　试验报告 …… 5
参考文献 …… 6

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 2951《电缆和光缆　非金属材料试验方法》的第511部分。GB/T 2951已经发布了以下部分:

——第100部分:总则;
——第201部分:通用试验　绝缘厚度测量;
——第202部分:通用试验　非金属护套厚度测量;
——第203部分:通用试验　外形尺寸测量;
——第301部分:电性能试验　填充膏在23 ℃时的介电常数测量;
——第302部分:电性能试验　填充膏在23 ℃时和100 ℃时的直流电阻率测量;
——第401部分:综合试验　热老化方法　空气烘箱老化;
——第402部分:综合试验　吸水试验;
——第403部分:综合试验　交联混合料耐臭氧试验;
——第404部分:综合试验　护套浸矿物油试验;
——第405部分:综合试验　聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套热稳定性试验;
——第406部分:综合试验　聚乙烯和聚丙烯混合料耐应力开裂;
——第407部分:综合试验　聚乙烯和聚丙烯混合料质量增加的测量;
——第408部分:综合试验　聚乙烯和聚丙烯混合料长期稳定性试验;
——第409部分:综合试验　热塑性绝缘和护套失重试验;
——第410部分:综合试验　聚烯烃绝缘线芯铜催化氧化降解试验;
——第411部分:综合试验　填充膏低温脆性;
——第412部分:综合试验　热老化方法　空气弹老化;
——第501部分:机械性能试验　绝缘和护套材料机械性能试验;
——第502部分:机械性能试验　绝缘收缩试验;
——第503部分:机械性能试验　护套收缩试验;
——第504部分:机械性能试验　绝缘和护套低温卷绕试验;
——第505部分:机械性能试验　绝缘和护套低温拉伸试验;
——第506部分:机械性能试验　绝缘和护套低温冲击试验;
——第507部分:机械性能试验　交联材料热延伸试验;
——第508部分:机械性能试验　绝缘和护套高温压力试验;
——第509部分:机械性能试验　绝缘和护套抗开裂试验(热冲击试验);
——第510部分:机械性能试验　聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法　空气热老化后卷绕试验;
——第511部分:机械性能试验　聚乙烯和聚丙烯混合料熔体指数测量;
——第512部分:机械性能试验　聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法　高温处理后抗张强度和断裂伸长率;
——第513部分:机械性能试验　聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法　条件处理后卷绕试验;
——第601部分:物理性能试验　填充膏滴点测量;
——第602部分:物理性能试验　填充膏油分离;

——第603部分:物理性能试验　填充膏总酸值测量;
——第604部分:物理性能试验　填充膏腐蚀性测试;
——第605部分:物理性能试验　聚乙烯混合料中炭黑含量和/或矿物质填料含量测量;
——第606部分:物理性能试验　密度测定方法;
——第607部分:物理性能试验　聚乙烯和聚丙烯中炭黑分散度评估试验。

本文件等同采用IEC 60811-511:2017《电缆和光缆　非金属材料试验方法　第511部分:机械性能试验　聚乙烯和聚丙烯混合料熔体指数测量》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电器工业协会提出。

本文件由全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC 213)归口。

本文件起草单位:上海国缆检测股份有限公司、上海电缆研究所有限公司、宁波球冠电缆股份有限公司、海南威特电缆集团有限公司、友惠线缆有限公司、江苏中煤电缆有限公司。

本文件主要起草人:代娜、姜后晓、温尚海、黎驹、李恩豪、刘洪云。

引　言

电缆或光缆的绝缘材料和护套材料的物理机械性能是电缆性能的基本要求，绝缘和护套材料的性能符合要求，是保证电缆使用可靠性的基本条件。电缆在工业和生活的各个领域被广泛使用，其性能的优劣关系到企业和社会的生命财产安全，因此电线电缆绝缘和护套材料的通用检测方法是非常必要的。

GB/T 2951《电缆和光缆　非金属材料试验方法》旨在制定针对取自电缆的绝缘和护套材料的基本试验方法，拟由38个部分构成。

——第100部分：总则。目的在于确定所有各部分标准的一般试验要求。

——第201部分：通用试验　绝缘厚度测量。目的在于确定绝缘厚度的测量方法。

——第202部分：通用试验　非金属护套厚度测量。目的在于确定非金属护套厚度的测量方法。

——第203部分：通用试验　外形尺寸测量。目的在于确定电缆外形尺寸的测量方法。

——第301部分：电性能试验　填充膏在23 ℃时的介电常数测量。目的在于确定测量填充膏在23 ℃时的介电常数的方法。

——第302部分：电性能试验　填充膏在23 ℃时和100 ℃时的直流电阻率测量。目的在于确定填充膏在23 ℃时和100 ℃时的直流电阻率的试验方法。

——第401部分：综合试验　热老化方法　空气烘箱老化。目的在于确定空气烘箱老化试验的老化处理方法。

——第402部分：综合试验　吸水试验。目的在于确定绝缘或护套材料吸水试验的方法。

——第403部分：综合试验　交联混合料耐臭氧试验。目的在于确定用于热固性材料的耐臭氧试验的方法。

——第404部分：综合试验　护套浸矿物油试验。目的在于确定适用于热固性护套材料的耐矿物油试验的方法。

——第405部分：综合试验　聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套热稳定性试验。目的在于确定适用于聚氯乙烯材料的热稳定试验的方法。

——第406部分：综合试验　聚乙烯和聚丙烯混合料耐应力开裂。目的在于确定适用于聚乙烯或聚丙烯材料的耐环境应力开裂试验的方法。

——第407部分：综合试验　聚乙烯和聚丙烯混合料质量增加的测量。目的在于确定填充电缆的绝缘材料和填充膏之间相互作用而引起质量增加的方法。

——第408部分：综合试验　聚乙烯和聚丙烯混合料长期稳定性试验。目的在于确定评估电缆材料在电缆的预期寿命内质量稳定性的试验方法。

——第409部分：综合试验　热塑性绝缘和护套失重试验。目的在于确定聚氯乙烯等热塑性绝缘或护套材料在规定温度下使用时质量损失的试验方法。

——第410部分：综合试验　聚烯烃绝缘线芯铜催化氧化降解试验。目的在于确定通信电缆铜导线的绝缘氧化降解温度的方法。

——第411部分：综合试验　填充膏低温脆性。目的在于确定电缆和光缆用填充膏低温脆性的试验方法。

——第412部分：综合试验　热老化方法　空气弹老化。目的在于确定交联的或热塑性材料在空气弹中老化的试验方法。

——第501部分：机械性能试验　绝缘和护套材料机械性能试验。目的在于确定绝缘和护套材料抗张强度和断裂伸长率的试验方法。

——第502部分:机械性能试验　绝缘收缩试验。目的在于确定电缆绝缘在加热状态下材料收缩情况的试验方法。

——第503部分:机械性能试验　护套收缩试验。目的在于确定电缆护套在加热状态下收缩情况的试验方法。

——第504部分:机械性能试验　绝缘和护套低温卷绕试验。目的在于确定绝缘或护套材料在低温状态下卷绕性能的试验方法。

——第505部分:机械性能试验　绝缘和护套低温拉伸试验。目的在于确定绝缘或护套材料在低温状态下拉伸性能的试验方法。

——第506部分:机械性能试验　绝缘和护套低温冲击试验。目的在于确定绝缘或护套材料在低温状态下抗冲击性能的试验方法。

——第507部分:机械性能试验　交联材料热延伸试验。目的在于确定热固性材料加热后蠕变情况的试验方法。

——第508部分:机械性能试验　绝缘和护套高温压力试验。目的在于确定热塑性材料高温下施加一定压力后的形变的试验方法。

——第509部分:机械性能试验　绝缘和护套抗开裂试验(热冲击试验)。目的在于确定绝缘和护套材料耐短时间内施加较高温度冲击情况的试验方法。

——第510部分:机械性能试验　聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法　空气热老化后卷绕试验。目的在于确定聚烯烃绝缘空气烘箱热老化后的卷绕试验的方法。

——第511部分:机械性能试验　聚乙烯和聚丙烯混合料熔体指数测量。目的在于确定聚乙烯或聚丙烯材料熔融指数测试的试验方法。

——第512部分:机械性能试验　聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法　高温处理后抗张强度和断裂伸长率。目的在于确定聚乙烯和聚丙烯混合料在高温处理后测量其机械性能的试验方法。

——第513部分:机械性能试验　聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法　条件处理后卷绕试验。目的在于确定绝缘厚度小于或等于0.8 mm的填充式电缆的聚烯烃绝缘按规定条件处理后进行卷绕试验的方法。

——第601部分:物理性能试验　填充膏滴点测量。目的在于确定电缆或光缆用填充膏的滴点测定的试验方法。

——第602部分:物理性能试验　填充膏油分离。目的在于确定电缆或光缆用填充膏在50 ℃时的油分离量的试验方法。

——第603部分:物理性能试验　填充膏总酸值测量。目的在于确定电缆或光缆用填充膏总酸值的试验方法。

——第604部分:物理性能试验　填充膏腐蚀性测试。目的在于确定电缆或光缆用填充膏腐蚀性的试验方法。

——第605部分:物理性能试验　聚乙烯混合料中炭黑含量和/或矿物质填料含量测量。目的在于确定聚乙烯混合料中炭黑填充量及其他矿物质含量的试验方法。

——第606部分:物理性能试验　密度测定方法。目的在于确定材料密度的测量方法。

——第607部分:物理性能试验　聚乙烯和聚丙烯中炭黑分散度评估试验。目的在于确定炭黑填充在聚乙烯和聚丙烯材料中的分散情况的试验方法。

电缆和光缆　非金属材料试验方法 第511部分:机械性能试验　聚乙烯和聚丙烯混合料熔体指数测量

1　范围

本文件描述了聚乙烯和聚丙烯混合料熔体指数的测量方法。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC 60811-100　电缆和光缆　非金属材料试验方法　第100部分:总则(Electric and optical fibre cables—Test methods for non-metallic materials—Part 100:General)

注:GB/T 2951.100—2026　电缆和光缆　非金属材料试验方法　第100部分:总则(IEC 60811-100:2012,IDT)

3　术语和定义

IEC 60811-100界定的术语和定义适用于本文件。

4　试验方法

4.1　通则

本文件应与IEC 60811-100结合使用。

聚乙烯和聚丙烯混合料的熔体指数(MFI)是指在给定温度下,按所采用的方法,使材料在负荷作用下通过一个规定的出料模,于1.5 min或10 min时间内所挤出的材料的数量。

聚乙烯混合料的温度为190 ℃,聚丙烯混合料的温度为230 ℃。

注1:ISO 1133(所有部分)也规定了同样的熔体质量流动速率(MFR)的测定方法。

注2:熔体指数不适用于阻燃聚乙烯。阻燃聚乙烯是指添加了旨在减少火焰传播的阻燃剂的聚乙烯。

4.2　试验装置

试验装置主要是一台挤出式塑化仪,通用结构如图1所示。装在立式料筒里的混合料,在受控温度条件下由加载的活塞经出料模挤出。与试验中的材料相接触的试验装置的所有表面都应具有高光洁度。