

彩涂工考试：中级彩涂工

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

| 题型 | 选择题 | 填空题 | 解答题 | 判断题 | 计算题 | 附加题 | 总分 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 得分 | | | | | | | |

| 评卷人 | 得分 |
|-----|----|
| | |

- 1、填空题：整个脱脂段设备的槽体应独立分开，各槽之间设有（ ）装置。
- 2、单项选择题：印版辊的制造过程通常分为（ ）加工和凹版制作两个阶段。A. 转印胶辊
B. 印版底辊
C. 复合辊
D. 沾料辊
- 3、单项选择题：利用彩涂机组生产单面层压板时，精涂机的作用并不是涂面漆，而是在带钢的正面涂一层厚薄均匀的（ ）粘剂。A. 带状沟槽
B. 鼓泡
C. 压痕
D. 热熔胶
- 4、单项选择题：基材为锌板的（ ）重量是采用电解法测定。A. 膜层
B. 双金属层
C. 胶粘层
D. 蜡层
- 5、填空题：化学转化膜是经过化学处理或电化学处理生成的（ ）。
- 6、单项选择题：涂料的膜层厚度与涂敷辊作用在基材表面涂料上的（ ）有关。A. 剥离强度
B. 抗拉强度
C. 压力
D. 剪切力
- 7、填空题：在强碱溶液里添加（ ）（如硝酸钠）最后形成一层连续的氧化膜是钢铁的化学氧化膜生成最常用的方法。
- 8、单项选择题：经过化学处理或电化学处理生成的覆盖膜被称为（ ）。A. 物理转化膜
B. 化学转化膜
C. 层压膜
D. 化学膜
- 9、单项选择题：油墨溶解在上光清漆中以保证在加热干燥过程中保持（ ）时的正常状态。A. 涂装
B. 上料
C. 焊接
D. 开卷
- 10、单项选择题：刮刀应具有良好的（ ）和合理的弹性。A. 波浪程度
B. 长度

- C. 平直度
D. 辊形控制
- 11、单项选择题：表示（ ）的数值称为波浪度。A. 平直度
B. 波浪程度
C. 延伸
D. 标准湿度
- 12、填空题：层压机与冷却段的距离不宜（ ）。
- 13、多项选择题：磷酸锌膜处理液的组成物有（硝酸盐和氟化物）等（ ）。A. 磷酸
B. 磷酸二氢锌
C. 氧化剂
D. 加速剂
E. 还原剂
- 14、单项选择题：为改善其附着性，通常可在铬酸盐的处理液中加入适量的硅溶胶或磷酸，使膜层表面因生出（ ）的微粒而使表面变得比较粗糙，增加涂料涂层的附着力。A. 贴膜
B. 树脂
C. 硅酸盐
D. 涂油
- 15、填空题：型彩涂机组的脱脂通常采用碱性清洗剂代替传统的（ ）或（ ）清洗剂、乳化液清洗剂或有机溶剂（例如三氯乙烯或四氯乙烯）清洗剂。
- 16、多项选择题：涂敷方式选择时，应遵循几个原则：（ ）并特别适用于黏性液体（如塑料溶胶）涂料。
A. 薄涂层（干膜厚度小于151m）和涂料黏度小时，可以用顺涂或逆涂
B. 厚涂层且涂料黏度高时只能用逆涂，薄涂层可以用二辊式涂敷，厚涂层既可以用二辊式，也可以用三辊式涂敷
C. 化学前处理
D. 三辊式在调节精度和保持均匀涂层厚度方面比二辊式的效果要好
E. 各种黏度不太大的挥发性涂料
- 17、填空题：有机涂层（包括面涂层和底涂层）是一种（ ）的物质，它将基材与腐蚀介质隔离开来，以达到防蚀的效果。
- 18、多项选择题：开卷机的分为（ ）三种。A. 双锥头无胀缩开卷机
B. 双圆柱可胀缩开卷机
C. 单卷筒可胀缩开卷机
D. 熔流指数
E. 双锥头胀缩开卷机
- 19、多项选择题：印刷胶辊应具备的性能条件是（ ）。A. 适当的弹性
B. 熔流指数
C. 良好的着墨性
D. 耐溶剂性强
E. 足够的强度
- 20、单项选择题：涂料的细度，主要是指涂料（色漆）色浆中颜料（ ）的大小，或颜料在涂料中的分散均匀程度。A. 颗粒
B. 温度
C. 材质

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/378055034046006070>