



中华人民共和国国家标准

GB/T 6150.11—2026

代替 GB/T 6150.11—2008, GB/T 6150.18—2023

钨精矿化学分析方法 第 11 部分：杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of tungsten concentrates—
Part 11: Determination of impurity element contents—
Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

2026-05-25 发布

2026-12-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 6150《钨精矿化学分析方法》的第 11 部分。GB/T 6150 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：三氧化钨含量的测定 钨酸铵灼烧重量法；
- 第 2 部分：锡含量的测定 碘酸钾滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；
- 第 3 部分：磷含量的测定 磷钼黄分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；
- 第 4 部分：硫含量的测定 高频感应红外吸收法和燃烧-碘量法；
- 钙量的测定 EDTA 容量法和火焰原子吸收光谱法；
- 第 6 部分：湿存水量的测定 重量法；
- 钼钨量的测定 等离子体发射光谱法和分光光度法；
- 第 8 部分：钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法；
- 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法；
- 第 10 部分：铅含量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法；
- 第 11 部分：杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；
- 第 12 部分：二氧化硅含量的测定 硅钼蓝分光光度法和重量法；
- 第 13 部分：砷含量的测定 原子荧光光谱法和 DDTC-Ag 分光光度法；
- 锰量的测定 硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法；
- 第 15 部分：铋含量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法；
- 第 16 部分：铁、锰、硅、钙和钨含量的测定 X 射线荧光光谱法；
- 第 17 部分：铈含量的测定 原子荧光光谱法；
- 第 19 部分：氟含量的测定 离子选择电极法；
- 第 20 部分：汞含量的测定 固体进样直接测定法。

本文件代替 GB/T 6150.11—2008《钨精矿化学分析方法 锌量的测定 火焰原子吸收光谱法》和 GB/T 6150.18—2023《钨精矿化学分析方法 第 18 部分：钡含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》，与 GB/T 6150.11—2008、GB/T 6150.18—2023 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了范围(见第 1 章,GB/T 6150.11—2008 的第 1 章、GB/T 6150.18—2023 的第 1 章)；
- b) 增加了术语和定义(见第 3 章)；
- c) 更改了原理(见第 4 章,GB/T 6150.11—2008 的第 2 章、GB/T 6150.18—2023 的第 4 章)；
- d) 更改了试剂或材料(见第 5 章,GB/T 6150.11—2008 的第 3 章、GB/T 6150.18—2023 的第 5 章)；
- e) 更改了仪器设备(见第 6 章,GB/T 6150.11—2008 的第 4 章、GB/T 6150.18—2023 的第 6 章)；
- f) 更改了试验步骤(见第 8 章,GB/T 6150.11—2008 的第 6 章、GB/T 6150.18—2023 的第 8 章)；
- g) 更改了试验数据处理(见第 9 章,GB/T 6150.11—2008 的第 7 章、GB/T 6150.18—2023 的第 9 章)；
- h) 更改了精密度(见第 10 章,GB/T 6150.11—2008 的第 8 章、GB/T 6150.18—2023 的第 10 章)；
- i) 删除了质量保证和控制(见 GB/T 6150.11—2008 的第 9 章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

GB/T 6150.11—2026

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本文件起草单位:赣州有色冶金研究所有限公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、广东省科学院工业分析检测中心、赣州海盛钨业股份有限公司、赣州冶研所检测技术服务有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、江西省钨与稀土产品质量监督检验中心(江西省钨与稀土研究院)、昆明冶金研究院有限公司、国标(北京)检验认证有限公司、洛阳栾川钼业集团钨业有限公司、北矿检测技术股份有限公司徐州分公司。

本文件主要起草人:罗燕生、石象、吕平、曾雪花、苑栋、张碧兰、邱强、宾明宇、钟德荣、杨相庚、唐碧玉、李超、李建国、李甜、王芳、张文星、车文芳、王悦臣、李雪、刘鸿、邵智铃、何静、孙娜、陈浩楠、胡梦桥。

本文件于1985年首次发布为GB/T 6150.13—1985,2008年第一次修订为GB/T 6150.11—2008;本次为第二次修订,并入GB/T 6150.18—2023的内容。

引 言

钨精矿是一种重要的战略资源,以其作为重要工业原料生产的钨及钨合金,由于具有高熔点、高比重、高硬度的特点,广泛应用于机械加工、冶金、采矿、电子电讯、建筑行业、兵器工业、航空航天等领域。GB/T 6150《钨精矿化学分析方法》旨在通过实验研究建立一套完整、切实可行且适应于钨精矿产品生产和贸易需求的化学成分分析的方法标准。限于文件篇幅、使用需求、适用范围以及各分析方法之间的技术独立性等方面原因,GB/T 6150 由 19 个部分构成。

- 第 1 部分:三氧化钨含量的测定 钨酸铵灼烧重量法。目的在于描述钨酸铵灼烧重量法测定钨精矿中三氧化钨含量的方法。
- 第 2 部分:锡含量的测定 碘酸钾滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法。目的在于描述碘酸钾滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钨精矿中锡含量的方法。
- 第 3 部分:磷含量的测定 磷钼黄分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法。目的在于描述磷钼黄分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钨精矿中磷含量的方法。
- 第 4 部分:硫含量的测定 高频感应红外吸收法和燃烧-碘量法。目的在于描述高频感应红外吸收法和燃烧-碘量法测定钨精矿中硫含量的方法。
- 第 5 部分:钙量的测定 EDTA 容量法和火焰原子吸收光谱法。目的在于描述 EDTA 容量法和火焰原子吸收光谱法测定钨精矿中钙含量的方法。
- 第 6 部分:湿存水含量的测定 重量法。目的在于描述重量法测定钨精矿中湿存水含量的方法。
- 第 7 部分:钽铌量的测定 等离子体发射光谱法和分光光度法。目的在于描述电感耦合等离子体发射光谱法和分光光度法测定钨精矿中钽和铌含量的方法。
- 第 8 部分:钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法。目的在于描述硫氰酸盐分光光度法测定钨精矿中钼含量的方法。
- 第 9 部分:铜量的测定 火焰原子吸收光谱法。目的在于描述火焰原子吸收光谱法测定钨精矿中铜含量的方法。
- 第 10 部分:铅含量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法。目的在于描述氢化物发生原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法测定钨精矿中铅含量的方法。
- 第 11 部分:杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。目的在于描述电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钨精矿中铋、铜、铅、锌、锰、铁、钡、锡、磷含量的方法。
- 第 12 部分:二氧化硅含量的测定 硅钼蓝分光光度法和重量法。目的在于描述硅钼蓝分光光度法和重量法测定钨精矿中二氧化硅含量的方法。
- 第 13 部分:砷含量的测定 原子荧光光谱法和 DDTC-Ag 分光光度法。目的在于描述原子荧光光谱法和 DDTC-Ag 分光光度法测定钨精矿中砷含量的方法。
- 第 14 部分:锰量的测定 硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法。目的在于描述硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法测定钨精矿中锰含量的方法。
- 第 15 部分:铋含量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法。目的在于描述氢化物发生原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法测定钨精矿中铋含量的方法。
- 第 16 部分:铁、锰、硅、钙和钨含量的测定 X 射线荧光光谱法。目的在于描述 X 射线荧光光谱法测定钨精矿中铁、锰、硅、钙和钨含量的方法。
- 第 17 部分:铈含量的测定 原子荧光光谱法。目的在于描述原子荧光光谱法测定钨精矿中铈

含量的方法。

——第 19 部分:氟含量的测定 离子选择电极法。目的在于描述离子选择电极法测定钨精矿中氟含量的方法。

——第 20 部分:汞含量的测定 固体进样直接测定法。目的在于描述固体进样直接测定法测定钨精矿中汞含量的方法。

本文件将 GB/T 6150.11—2008《钨精矿化学分析方法 锌量的测定 火焰原子吸收光谱法》和 GB/T 6150.18—2023《钨精矿化学分析方法 第 18 部分:钡含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》进行整合修订,采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钨精矿中铋、铜、铅、锌、锰、铁、钡、锡、磷含量,进一步提高了标准的适用性和检测效率,在提升钨精矿产品质量,促进其生产、贸易及扩大应用需求方面具有重要意义。

钨精矿化学分析方法

第 11 部分：杂质元素含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1 范围

本文件描述了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钨精矿中铋、铜、铅、锌、锰、铁、钡、锡、磷含量的方法。

本文件适用于钨精矿中铋、铜、铅、锌、锰、铁、钡、锡、磷含量的测定。测定范围见表 1。

表 1 各元素测定范围

元素	测定范围(质量分数) %
铋、铜、铅、锌	0.010~2.00
锰、铁	0.010~10.00
钡	0.050~5.00
锡	0.010~2.00
磷	1.00~10.00

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 17433 冶金产品化学分析基础术语

3 术语和定义

GB/T 17433 界定的术语和定义适用于本文件。

4 原理

针对不同测定元素，按下列方式处理试料后，在稀盐酸或稀硝酸介质中，以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，根据工作曲线法计算得出试料中各元素含量。

- a) 铋、铜、铅、锌、锰、铁含量测定：试料经盐酸、硝酸、高氯酸溶解后，钨以钨酸形式析出，过滤，与各待测元素分离。