



### 生物医用材料与生物体间的相互作用及其后果

#### 物理性质变化

大小、形状、强度、弹性、疲劳强度、断裂强度、蠕变、磨耗、硬度、癌明度、热传导、电导、熔点、软化点、比重。。。

#### 化学性质变化

亲疏水性、酸碱性、物质吸附性、透过性、溶出性、化学反应性

#### 急性全身反应

变态反应、急性毒性反应、神经麻醉、发热、循环阻碍等

#### 慢性全身反应

慢性毒性反应、致畸、抗原抗体反应、脏器功能障碍等

#### 急性局部反应

血栓形成、急性炎症、坏死、异 物排除等

#### 慢性局部反应

致癌、钙化、慢性炎症、形成溃 疡等

0 0 0

材料在生物体作用下的老化作用

由材料的各种刺激引起的生物反应

## 生物医用材料与生物体间的相互作用

#### 材料的结构层次

```
一次结构(化学结合、取代基效应)

↓↑

二次结构(构象。。。)

↓↑

高次结构(结晶性、取向性、交联结构、微相分离结构)

↓↑

物体(形状、大小)
```

#### 生物体的结构层次

```
分子(水、无机离子、蛋白质、核糖
类、氨基酸、脂。。。)
细胞
组织
器官(系统)
个体
```

## 引起生物体反应的因素:

- 1、材料中残留的毒性低分子物质
- 2、聚合过程中残留的有毒性或有刺激性的单体
- 3、材料及其制品在灭菌过程中吸附了化学毒剂和高温引发的裂解产物
- 4、材料的降解产物
- 5、材料的酸碱度
- 6、材料的形状、大小、表面光滑度
- 7、材料的力学性能

## 引起生物医用材料变化的因素:

- 1、生理活动中骨骼、关节、肌肉的力学性动态运动
- 2、细胞生物电、磁场和电解、氧化作用
- 3、新陈代谢过程中生物化学和酶催化反应
- 4、细胞黏附吞噬作用
- 5、体液中各种酶、细胞因子、蛋白质、氨基酸、多肽、自由基对材料的生物降解作用

# 生物相容性概念

- ❖ 专业词典解释:不同生物体之间的相互接纳程度;
- ❖ 国际标准化组织(ISO):生命体组织对无活性材料 产生反应的一种性能,包括生物、物理、化学等;
- ❖ 目前较为认可的一种说法是:指材料在宿主的特定 环境和部位,与宿主直接或间接接触时所产生相互 反应的能力。是材料在生物体内处于静动态变化过 程中,能耐受宿主各系统作用而保持相对稳定,不 被排斥和破坏的生物学性质。

## 理想生物医用材料的应具备的条件

- \* 无毒性
- ❖ 无致敏性
- \* 无刺激性
- ❖ 无遗传毒性
- \* 无致癌性
- ❖ 对人体组织、血液、免疫系统不产生不良反应
- ❖ 具有与天然组织相适应的物理机械特性
- ❖ 针对不同的使用目的具有特定的功能

# 生物相容性分类

抗血小板血栓形成 抗凝血性 抗溶血性 血液相容性<抗白细胞减少性 抗补体系统亢进性 抗血浆蛋白吸附性 抗细胞因子吸附性 生物相容性 细胞粘附性 无抑制细胞生长性 细胞激活性 抗细胞原生质转化性 组织相容性《抗炎症性 无抗原性 无诱变性 无致癌性 无致畸性

# 组织相容性

## 植入体

#### 局部组织对异物的机体防御性对答反应

白细胞、淋巴细胞、吞噬细胞聚集,不同程度的急性炎症

有毒

局部炎症加剧

组织坏死

长期植入

材料被淋巴细胞、成纤维细胞、胶原纤维包裹,形成纤维性薄膜囊,使正常组织和材料隔开

组织相容性好

在半年、或更长时间包膜囊变薄,囊壁中的淋巴细胞消失,在显微镜下只见1-2层成纤维细胞形成的无炎症正常包膜囊

组织相容性不好

材料周围包囊壁增厚,淋巴细胞浸润,逐步出现肉芽肿或发生癌变

# 材料与炎症

### ❖ 非感染性炎症:

- 1、材料中微量小分子物质的渗出(轻微,一般1-2周消失)
- 2、毒性小分子物质的长期释放(慢性炎症,增生)

### \* 感染性炎症

- 1、术中组织损伤,给微生物侵入提供了机会
- 2、植入了被细菌污染的生物材料
- 3、植入材料能够抑制免疫反应,增加了组织的易感染性
- 4、植入材料能抑制或吸附补体C3a、C5a,使局部抑制炎症反应的能力减弱

# 异物反应

❖ 异物巨细胞: 是由单核细胞和巨噬细胞在试图吞噬材料时融合所形成。




❖ 生物材料的异物反应是由异物巨细胞与肉芽组织的形成为特征。通常会 在材料的表面形成1-2层由巨噬细胞所构成的膜。

# 炎症反应

- ❖ 炎性反应 (inflammatory reaction): 机体对材料所产生的一种以炎性细胞浸润为特征的反应,典型表现为局部的红、肿、热、痛等症状。
- ❖ 急性炎症: 主要特征是体液渗出和白细胞(中性粒细胞) 的游走。时间较短,主要作用是吞噬和降解。
- ◆ 慢性炎症:以巨噬细胞、单核细胞和淋巴细胞的出现,以 及血管和结缔组织的增殖为特征。一般局限于植入部。
- ❖ 肉芽组织:以新生小血管和成纤维细胞的出现为特征。是 炎症愈合的标志。


### 生物材料植入体引起机体炎症和愈合的顺序



纤维囊形成


# 植入材料与免疫反应

- ❖ 先天性免疫 (原始、广 谱)
- ❖ 获得性免疫 (特异性)



## 合成与组织源性生物材料的免疫反应

- \* 合成材料不会引起免疫排斥反应。
- ❖同种组织(如胶原),因为没有主要组织相容性抗原的存在,一般也不引起排斥反应。
- ❖ 异种组织有主要抗原的差异,可以引起特异性免疫排斥反应。
- \* 所有的材料都可能会因其异物反应的发生。



# 生物材料与肿瘤

- ❖ 植入物致瘤是材料应用面临的引人注目的问题,尽管致瘤现象很少见;
- ❖ 植入物致瘤还存在较多争议: 如有研究表明用于整形外科常用的硅树脂对乳腺癌有抑制作用,但产生肺癌的几率却有轻度升高;
- ❖ 植入物导致肉瘤的比较多,引发癌症报道还仅限于上皮管道 器官内腔的移植物;
- ❖ 植入物致瘤的潜伏期一般较长,25%的在15年后才会被发现,50%以上的要经历25年才能发现

# 材料致瘤的机理假说


- ❖ 组织发炎和急性异物反应过程中的细胞增生和组织 浸润(此阶段可能出现特异性前成瘤细胞);
- ❖ 植入物周围形成界限清楚的纤维组织包裹;
- ❖ 组织反应静止期(依附在异物上的巨噬细胞静止, 失去吞噬活性),肿瘤前体细胞与异物表面直接接 触;
- ❖ 肿瘤前体细胞最终成熟为癌变细胞;
- \* 肉瘤性增生


# 植入物诱发肿瘤的可能因素

- ❖ 引起肿瘤的原因与植入材料的外型有明显的相关性。粉末和海绵状材料 几乎不诱发恶性肿瘤,纤维状材料也很少发生恶性肿瘤,只有片状材料 容易诱发恶性肿瘤;
- ❖ 与植入物的埋置方法有关: 连续放置的片状材料诱发肿瘤几率明显高于 打孔放置的片状材料;
- ❖ 与植入材料表面的粗糙程度有关:光滑则潜伏期短,粗糙则长;
- ❖ 被致癌物污染的或老化后释放致癌物质的材料容易诱发肿瘤;
- ❖ 与植入物在体内所诱发的纤维包裹的厚度有关: 植入1年时厚度超过 0.25-0.3mm就有可能诱发恶性肿瘤;
- ❖ 与材料中残留释放的小分子种类有关,长期的刺激可诱发肿瘤

# 血液相容性

- ◆ 血液相容性是指材料与血液接触时,不引起凝血及血小板粘着聚集,没有破坏血液中有形成分的溶血现象。
- ◆ 生物材料表面与血液中的血小板、红细胞、白细胞、血浆蛋白、细胞因子等成分发生作用时,结果有血栓形成、溶血、蛋白黏附、补体系统中不同补体的增减以及细胞因子的抑制与激活等。这其中最重要的反应有两个方面:
  - 1、血小板黏附激活凝血系统,形成血栓;
  - 2、补体系统的异常激活,引起一系列的全身症状





材料表面与血液接触的数秒内首先血浆蛋白(白蛋白、球蛋白、纤维蛋白原)被吸附,接着血小板黏附、聚集并被激活,同时一系列凝血因子相继被激活,参与材料表面的血栓形成。




B

显微镜下观察到的凝血现象

材料植入体肉后形成血栓的情况

# 生物材料与补体系统

- ❖ 补体是血液中的一群可以参与免疫反应的蛋白质,平时无活性,但可被 抗体或某些因子激活而协助破坏细菌、中和毒素、清除抗原抗体复合 物。
- ❖ 补体系统由20余种理化性状和免疫特性不同的血清蛋白组成,可按一定顺序呈连锁的酶促反应被激活。
- ❖ 经典激活途径:通过抗原抗体复合物激活补体系统,包括9种组分。
- ❖ 旁路激活途径: 在无抗体的条件下,补体被某些细菌、真菌、动物细胞 或病毒感染的细胞激活。
- ❖ 生物材料与血液接触激活补体主要是旁路途径。
- ❖ 研究发现材料表面带有胺基、羟基、氰基或酚基的聚合物等可以激活经 典途径。



# 补体激活对身体产生的影响

- ❖ 过敏症状:患者首次透析是常出现头痛、恶心、呕吐症状,这与C3a、C5a补体(过敏毒素)有关;
- ◆ 血氧下降或低血压症状: 补体活化,引起免疫功能亢进,白细胞大量渗出到肺毛细血管,影响了肺的换气功能,引起缺氧;肺循环的压力增高,使回到左心的血液减少,引起血压下降;
- ❖ 血栓的形成: 补体引起血小板在材料表面的黏附, 从而引起血栓;
- ❖ 慢性并发症如易感染,恶性肿瘤发病率增高,肺纤维化、动脉硬化等

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <a href="https://d.book118.com/41522302411">https://d.book118.com/41522302411</a>
0011213