



## 装饰装修材料

(总分 149, 做题时间 90 分钟)

### 一、判断题

1.

釉面砖常用于室外装饰。

	SSS_JUDGEMENT
--	---------------

<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误
--------------------------	--------------------------

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案: 错误

2.

室内材料可分为实材、板材、片材、型材、线材五个类型。

	SSS_JUDGEMENT
--	---------------

<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误
--------------------------	--------------------------

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案: 正确

3.

门、窗框厚度构造尺寸为 72mm 时, 其产品系列为 74 系列。

	SSS_JUDGEMENT
--	---------------

<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误
--------------------------	--------------------------

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案: 错误

4.

外门、外窗以“计权隔声量和粉红噪声频谱修正量之和 ( $R_w + C$ )”作为分级指标。

	SSS_JUDGEMENT
--	---------------

<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误
--------------------------	--------------------------

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案: 错误

5.

用于对建筑内机器、设备噪声源隔声的建筑内门窗, 对中低频噪声宜用外门窗的指标值进行分级; 对中高频噪声仍可采用内门窗的指标值进行分级。

	SSS_JUDGEMENT
--	---------------

<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误
--------------------------	--------------------------

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案: 正确

6.

有天然采光要求的外窗，其透光折减系数  $T_r$  不应小于 0.45。

	SSS_JUDGEMENT
<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误

该题您未回答：x 该问题分值：1

答案：正确

7.

窗的反复启闭次数不应少于 10 万次。

	SSS_JUDGEMENT
<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误

该题您未回答：x 该问题分值：1

答案：错误

8.

彩色涂层钢板门窗进行型式检验的抽样方法：批量生产时，每两年由出厂检验合格的产品中随机抽取 3 樘进行型式检验。

	SSS_JUDGEMENT
<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误

该题您未回答：x 该问题分值：1

答案：错误

9.

常用镜面不锈钢板规格有：1220mm×2440mm×0.8mm、1220mm×2440mm×1.0mm、1220mm×2440mm×1.2mm、1220mm×2440mm×1.5mm 等。

	SSS_JUDGEMENT
<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误

该题您未回答：x 该问题分值：1

答案：正确

10.

铝合金花纹板在氨、硫、硫酸、磷酸、亚磷酸、浓硝酸、浓醋酸中耐腐蚀性良好。

	SSS_JUDGEMENT
<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误

该题您未回答：x 该问题分值：1

答案：正确

11.

镜面板材的镜向光泽值应不低于 50 光泽单位。

	SSS_JUDGEMENT
<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案: 错误

12.

外墙面砖是用做建筑物外墙装饰的板状陶瓷建筑材料，一般属于坯质的。

	SSS_JUDGEMENT
<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案: 错误

13.

劈裂墙地砖的弯曲强度大于 20MPa，吸水率小于 6%。

	SSS_JUDGEMENT
<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案: 正确

14.

建筑玻璃制品的抗冻性能是指经 10 次冻融循环不出现裂纹或剥落现象。

	SSS_JUDGEMENT
<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案: 正确

15.

漆类涂料是指一般常用的“油漆”，其分类是以主要成膜物质为依据，我国油漆涂料共分为十大类。

	SSS_JUDGEMENT
<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案: 错误

16.

环氧树脂厚质地面涂料要求地面含水率不大于 8%。

	SSS_JUDGEMENT
<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案: 正确

17.

装饰材料的选择原则有：材料的外观装饰性、材料的功能性和材料的经济性。

	SSS_JUDGEMENT
<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:正确

18.

在装修预算中，片材以片为单位。

	SSS_JUDGEMENT
<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:错误

19.

建筑玻璃制品按品种分类，可分为瓦类、脊类、饰件三类。

	SSS_JUDGEMENT
<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:正确

20.

建筑玻璃制品的吸水率大于 120%。

	SSS_JUDGEMENT
<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:错误

21.

用乳液法生产的聚氯乙烯，颗粒很细，通常称为糊状树脂，用来配制 PVC 糊，主要用来以涂布法生产壁纸和地板等。

	SSS_JUDGEMENT
<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:正确

22.

ABS 塑料是由丙烯腈 (A)、丁二烯 (B) 和苯乙烯 (S) 三种单体共聚而成的。三种组分比例约为 A:B:S=(23 ~41):(10 ~30):(29 ~69)。

	SSS_JUDGEMENT
<input type="radio"/> 正确	<input type="radio"/> 错误

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:错误

23.

多彩内墙涂料中的 O/W 型属于水性涂料，用于保护胶体水溶液。

	SSS_JUDGEMENT
--	---------------

正确  错误

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案: 错误

24.

黏结工艺比较复杂，对操作者的熟练程度要求很高。

SSS\_JUDGEMENT

正确  错误

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案: 错误

二、单项选择题

25.

铝合金浅花纹板对白光反射率达( )，热反射率达( )。

- A. 55%~80%，65%~85%
- B. 65%~80%，75%~85%
- C. 75%~80%，85%~90%
- D. 75%~90%，85%~95%

SSS\_SIMPLE\_SIN

A  B  C  D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案: D

26.

彩板型材关键项目必须达到各自要求，一般项目必须 ( )达到要求者为合格品。

- A. 2项以上(含2项)
- B. 3项以上(含3项)
- C. 4项以上(含4项)
- D. 5项以上(含5项)

SSS\_SIMPLE\_SIN

A  B  C  D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案: B

27.

在甲基丙烯酸甲酯单体中加入合成鱼鳞粉，并配以各种颜料，经浇筑聚合而成的有机玻璃是( )。

- A. 珠光有机玻璃板
- B. 无色透明有机玻璃
- C. 半透明有色有机玻璃
- D. 透明有色有机玻璃

SSS_SIMPLE_SIN			
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x      该问题分值: 1

答案:A

28.

彩色涂层钢板门窗进行产品存放时不应直接接触地面，底部应垫高（ ）以上。

- A. 70mm
- B. 80mm
- C. 90mm
- D. 100mm

SSS_SIMPLE_SIN			
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x      该问题分值: 1

答案:D

29.

天然大理石板材中，圆弧板优等品的线轮廓度允许公差为（ ）。

- A. 0.4mm
- B. 0.5mm
- C. 0.6mm
- D. 1.0mm

SSS_SIMPLE_SIN			
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x      该问题分值: 1

答案:C

30.

在装饰釉面砖中，结晶釉砖的代号为（ ）。

- A. BW

- B. HY
- C. JJ
- D. LSH

				SSS_SIMPLE_SIN
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:C

31.

门窗的宽度构造尺寸、高度构造尺寸分别为 1150mm 和 1450mm 时，其尺寸规格型号为( )。

- A. 145115
- B. 115145
- C. 1150145
- D. 11501450

				SSS_SIMPLE_SIN
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:B

32.

下列各图中，代表板瓦的是( )。



				SSS_SIMPLE_SIN
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:A

33.

下列树脂中，不属于热塑性树脂的是( )。

- A. 聚乙烯
- B. 聚苯乙烯
- C. 聚丙烯
- D. 聚氨树脂

		SSS_SIMPLE_SIN
--	--	----------------

A  B  C  D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:D

34.

门窗的气密性能分级分为( )级。

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

A  B  C  D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:C

35.

外墙外保温柔性耐水腻子的干燥时间(表干)应( )。

- A.  $\leq 8h$
- B.  $\leq 7h$
- C.  $\leq 6h$
- D.  $\leq 5h$

A  B  C  D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:D

36.

建筑上常用的 PVC 指的是( )。

- A. 聚乙烯
- B. 聚氯乙烯
- C. 聚苯乙烯
- D. 酚醛树脂

A  B  C  D

该题您未回答: x 该问题分值: 1



答案:B

37.

塑料地毯中, ( )是目前使用最为普遍的一种塑料地毯。

- A. 针扎地毯
- B. 印染地毯
- C. 人造草皮
- D. 簇绒地毯

	SSS_SIMPLE_SIN		
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x

该问题分值: 1

答案:D

38.

外门窗的抗风压性能分级为 1 级时, 分级指标值 ( $P_3$ ) 的范围为 ( ) kPa。

- A.  $1.0 \leq P < 1.5$
- B.  $1.5 \leq P_3 < 2.0$
- C.  $2.0 \leq P_3 < 2.5$
- D.  $2.5 \leq P_3 < 3.0$

	SSS_SIMPLE_SIN		
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x

该问题分值: 1

答案:A

39.

隐框窗每个开启窗扇下梃处宜设置两个承受玻璃重力的铝合金或不锈钢托条, 其厚度不应小于 ( ), 长度不应小于 ( )。

- A. 3mm, 60mm
- B. 4mm, 50mm
- C. 2mm, 50mm
- D. 5mm, 60mm

	SSS_SIMPLE_SIN		
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x

该问题分值: 1

答案:C

40.

下列选项中，不属于彩色镜面不锈钢板常用的颜色的是( )。

- A. 蓝色
- B. 灰色
- C. 紫色
- D. 白色

	SSS_SIMPLE_SIN		
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x

该问题分值: 1

答案:D

41.

板材主要是把各种木材或石膏加工成块状产品，统一规格为( )。

- A. 800mm×240mm
- B. 980mm×240mm
- C. 118mm×240mm
- D. 1220mm×240mm

	SSS_SIMPLE_SIN		
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x

该问题分值: 1

答案:D

42.

型材中的钢材用于装修方面主要为( )。

- A. 角钢
- B. 圆条
- C. 扁管
- D. 方管

	SSS_SIMPLE_SIN		
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x

该问题分值: 1

答案:A

43.

下列选项中，( )不属于装饰材料的选择原则。

- A. 材料的外观
- B. 材料的功能性
- C. 材料的经济性
- D. 材料的民族性

		SSS_SIMPLE_SIN	
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:D

44.

用纯双官能团硅醇缩聚得到的高分子线形缩聚物称为 ( )。

- A. 硅油
- B. 固性有机硅树脂
- C. 硅橡胶
- D. 塑料

		SSS_SIMPLE_SIN	
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:C

45.

下列各图中, 代表滴水瓦的是 ( )。



		SSS_SIMPLE_SIN	
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:B

46.

在建筑涂料中, 主要起成膜作用的是 ( )。

- A. 基料
- B. 填料
- C. 溶剂
- D. 助剂

	SSS_SIMPLE_SIN
--	----------------

A  B  C  D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:A

47.

建筑玻璃制品的吸水率不大于( )。

- A. 12.0%
- B. 14.0%
- C. 15.0%
- D. 20.0%

A  B  C  D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:A

48.

下列选项中,不属于半耐水性胶粘剂的是( )。

- A. 酪素胶粘剂
- B. 聚醋酸乙烯胶粘剂
- C. 三聚氰胺脲醛树脂胶粘剂
- D. 酚醛树脂胶粘剂

A  B  C  D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:D

49.

为了颜色和设计效果,以两块或多块大理石组合拼接时,耐磨度差异应不大于5,建议适用于经受严重踩踏的阶梯、地面和月台使用的石材耐磨度最小为( )。

- A. 81/cm<sup>3</sup>
- B. 101/cm<sup>3</sup>
- C. 111/cm<sup>3</sup>
- D. 121/cm<sup>3</sup>

A  B  C  D

SSS\_SIMPLE\_SIN

A  B  C  D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:D

50.

( )是国内外内墙涂料中用量最大的一种。

- A. 多彩涂料
- B. 丙烯酸酯系涂料
- C. 聚乙烯醇水玻璃涂料
- D. 聚氨酯系涂料

A  B  C  D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:C

51.

彩包涂层钢板中常用的有机涂层为 ( )。

- A. 聚氯乙烯
- B. 聚丙烯酸酯
- C. 环氧树脂
- D. 醇酸树脂

A  B  C  D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:A

52.

天然大理石板材中, 圆弧板的壁厚的最小值为 ( )。

- A. 10mm
- B. 20mm
- C. 30mm
- D. 40mm

A  B  C  D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:B

53.

天然大理石板材普型板优等品，当厚度小于等于 12mm 时，允许偏差为（ ）。

- A.  $\pm 60.5\text{mm}$
- B.  $\pm 0.7\text{mm}$
- C.  $\pm 0.8\text{mm}$
- D.  $\pm 1.0\text{mm}$

	SSS_SIMPLE_SIN		
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x

该问题分值: 1

答案:A

54.

装饰用不锈钢板主要是厚度小于（ ）的薄板。

- A. 4mm
- B. 5mm
- C. 6mm
- D. 7mm

	SSS_SIMPLE_SIN		
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x

该问题分值: 1

答案:A

55.

外门窗的水密性能分级为 2 级时，分级指标值( $\Delta P$ )的范围为（ ）Pa。

- A.  $100 \leq \Delta P < 150$
- B.  $150 \leq \Delta P < 250$
- C.  $250 \leq \Delta P < 350$
- D.  $350 \leq \Delta P < 500$

	SSS_SIMPLE_SIN		
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x

该问题分值: 1

答案:B

56.

塑料(如玻璃钢)与一般传统材料比较,其( )高。

- A. 抗拉强度
- B. 抗压强度
- C. 弹性模量
- D. 比强度

	SSS_SIMPLE_SIN		
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:D

57.

溶剂型涂料、水溶性涂料和乳胶漆属于( )。

- A. 有机涂料
- B. 无机涂料
- C. 复合涂料
- D. 油漆类涂料

	SSS_SIMPLE_SIN		
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:A

58.

在建筑涂料中,增加涂料渗透能力的是( )。

- A. 基料
- B. 填料
- C. 溶剂
- D. 助剂

	SSS_SIMPLE_SIN		
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:C

59.

装饰墙纸、防火墙纸、防水墙纸是按( )进行分类的。

- A. 外观装饰效果
- B. 功能
- C. 施工方法
- D. 墙纸所用材料

SSS_SIMPLE_SIN			
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案: B

60.

多彩内墙涂料按其介质可分为 4 种基本类型, 其中储存稳定性最好, 应用也很广泛的是( )。

- A. 水包油型
- B. 油包水型
- C. 油包油型
- D. 水包水型

SSS_SIMPLE_SIN			
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案: A

61.

遮阳性能指标用( )表示。

- A. K
- B. SC
- C. T
- D.  $\Delta P$

SSS_SIMPLE_SIN			
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案: B

62.

防火板是用( )三聚氰胺树脂浸渍纸和( )酚醛树脂浸渍纸, 经高温热压而成的热固性层积塑料。



- A. 2层, 5层
- B. 3层, 8层
- C. 3层, 10层
- D. 4层, 7层

SSS_SIMPLE_SIN			
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:C

63.

门窗的空气声隔声性能分级为第 6 级时, 外门、外窗的分级指标值 ( $R_w + C_{tr}$ ) 的范围为 ( ) dB。

- A.  $20 \leq R_w + C_{tr} < 25$
- B.  $25 \leq R_w + C_{tr} < 30$
- C.  $30 \leq R_w + C_{tr} < 35$
- D.  $R_w + C_{tr} \geq 45$

SSS_SIMPLE_SIN			
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:D

64.

一般适用于工业及民用住宅建筑物的内墙面装饰和养护, 对于地下建筑工程和山下洞库的防潮效果更为显著的乳胶漆是 ( )。

- A. 乙丙乳胶漆
- B. 苯丙乳胶漆
- C. 聚醋酸乙烯乳胶漆内墙涂料
- D. 氯-偏共聚乳液内墙涂料

SSS_SIMPLE_SIN			
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:D

65.

下列选项中, 密度最小的是 ( )。

- A. 钢材
- B. 铝
- C. 混凝土
- D. 塑料

				SSS_SIMPLE_SIN
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:D

66.

门窗宽度、高度构造内侧尺寸小于 2000mm 时，门、窗的允许偏差为（ ）。

- A.  $\pm 3.5\text{mm}$
- B.  $\pm 2.5\text{mm}$
- C.  $\pm 2.0\text{mm}$
- D.  $\pm 1.5\text{mm}$

				SSS_SIMPLE_SIN
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:D

67.

可用来制作玻璃钢，配制涂料，浇铸电器设备，还可用做黏结剂或浇灌材料等的缩合类树脂和塑料是（ ）。

- A. 环氧树脂 (EP)
- B. 脲醛树脂 (UF)
- C. 三聚氰胺甲醛树脂 (MF)
- D. 不饱和聚酯 (UP)

				SSS_SIMPLE_SIN
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:A

68.

彩胎砖的最大规格为（ ），最小规格为（ ）。

- A.  $500\text{mm} \times 500\text{mm}$ ,  $75\text{mm} \times 75\text{mm}$

- B. 600mm×600mm, 85mm×85mm
- C. 200mm×200mm, 75mm×75mm
- D. 600mm×900mm, 95mm×95mm

		SSS_SIMPLE_SIN	
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:D

69.

下列树脂中, 不属于热固性树脂的是 ( )。

- A. 酚醛树脂
- B. 有机硅树脂
- C. 聚氯乙烯
- D. ABS 塑料

		SSS_SIMPLE_SIN	
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:D

70.

俗称为马赛克的装饰装修用面砖是 ( )。

- A. 釉面砖
- B. 麻面砖
- C. 彩胎砖
- D. 陶瓷锦砖

		SSS_SIMPLE_SIN	
<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D

该题您未回答: x 该问题分值: 1

答案:D

71.

门窗宽度、高度构造内侧尺寸对边尺寸之差大于等于 3500mm 时, 门、窗的允许偏差的最大值为 ( )。

- A. 4.0mm
- B. 3.0mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/438002005021007002>