
客车检车员技师、高级技师全解重聘复习试题有答案

1. 《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T 15229-2011 中规定的抗压强度找平和粘结材料中, 水泥砂浆 3d 抗压强度不低于 MPa。

- A、20.0
- B、24.0
- C、26.0
- D、15.0

【正确答案】： B

2. 依据 GB/T 14684-2022, 进行砂的泥块含量试验时, 烘箱温度为_____℃。

- A、105±1
- B、105±3
- C、105±5
- D、105±10

【正确答案】： C

3. 依据 GB 8076-2008 标准, 混凝土拌合物性能试验时, 凝结时间采用贯入阻力仪测定, 以贯入阻力值为纵坐标, 测试时间为横坐标, 绘制贯入阻力值与时间关系曲线, 求出贯入阻力值分别达_____时, 对应的时间作为初凝时间和终凝时间。

- A、0.5MPa, 5MPa
- B、1.5MPa, 7MPa
- C、2.5MPa, 20MPa
- D、3.5MPa, 28MPa

【正确答案】： D

4. 依据 JGJ 52-2006, 在砂的筛分析试验中, 特细砂可称取_____进行试验。

- A、150g
- B、250g
- C、350g
- D、450g

【正确答案】： B

5. 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009 中规定的保水率试验金属滤网的网格尺寸为 μm 。

- A、45
- B、80
- C、75
- D、63

【正确答案】：A

6. 依据 GB/T 11896-1989, 如水样 pH 值超出规范允许范围时, 应如何处理_____。

- A、以甲基红做指示剂, 用稀盐酸或氢氧化钠溶液调节至红色
- B、以甲基红做指示剂, 用稀盐酸或氢氧化钠溶液调节至红色刚刚退去
- C、以酚酞做指示剂, 用稀盐酸或氢氧化钠溶液调节至红色
- D、以酚酞做指示剂, 用稀硫酸或氢氧化钠溶液调节至红色刚刚退去

【正确答案】：D

7. 按照《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012 进行烧结普通砖抗压强度一次成型、二次成型制样时, 承压面找平层厚度不应大于 mm。

- A、2
- B、3
- C、5
- D、4

【正确答案】：B

8. 依据 GB/T 8077-2012 标准, 混凝土外加剂细度试验采用孔径为_____ mm 的试验筛。

- A、0.08
- B、0.315
- C、0.63
- D、1.25

【正确答案】：B

9. 依据 GB/T 23439-2017 标准, 混凝土膨胀剂限制膨胀率试验时, 各龄期限制膨胀率取相近的 2 个试体测定值的平均值作为限制膨胀率的测量结果, 计算值精确至_____ %。

- A、0.01
- B、0.005
- C、0.001
- D、0.0001

【正确答案】：C

10. 按照《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T 8074-2008 进行掺合料比表面积试验时, 试样称量应精确至_____。

- A、0.01g
- B、0.1g
- C、0.001g
- D、0.0001g

【正确答案】：C

11. 《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T 8074-2008 中规定的掺合料比表面积试验环境条件为 。

- A、相对湿度 50%±5%
- B、相对湿度不大于 50%
- C、相对湿度大于 50%
- D、相对湿度%55~65%

【正确答案】： B

12. 依据 JGJ 52-2006, 对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的小于或等于 C25 混凝土用砂, 其含泥量不应大于_____。

- A、2.0%
- B、3.0%
- C、4.0%
- D、5.0%

【正确答案】： B

13. GB 175-2007 中普通硅酸盐水泥初凝时间不小于_____min。

- A、35
- B、45
- C、55
- D、60

【正确答案】： B

14. 依据 JGJ 18-2012 标准, 钢筋闪光对焊的热影响区宽度为____d (d 代表钢筋直径)。

- A、0.5
- B、0.6
- C、0.7
- D、0.8

【正确答案】： C

15. 依据 GB 50119-2013 标准, 速凝剂进场时, 水泥净浆初、终凝时间应按进场检验批次采用工程实际使用的原材料和配合比与上批留样进行平行对比试验, 其允许偏差应为_____min。

- A、±0.5
- B、±1
- C、±1.5
- D、±2

【正确答案】： B

16. GB 175-2007 中通用硅酸盐水泥按_____的品种和掺量分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰

硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。

- A、混合材料
- B、硅酸盐熟料
- C、原材料
- D、原材料的矿物成份

【正确答案】：A

17. 依据 GB/T 50123-2019 的规定，烘干法测定土的含水率试验，应进行两次平行测定，当含水率 40%以下时，允许平行差值_____。

- A、±2.0%
- B、±1.0%
- C、±3%
- D、±0.5%

【正确答案】：B

18. 依据 GB/T 14684-2022, 进行砂的筛分试验时，筛分前后的质量之差不得大于_____。

- A、0.1%
- B、1%
- C、2%
- D、5%

【正确答案】：B

19. GB/T 1346-2011 中，水泥凝结时间测定时，试针沉入的位置至少要距试模内壁_____mm。

- A、2
- B、5
- C、10
- D、15

【正确答案】：C

20. 依据 JGJ 52-2006, 对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的强度等级小于 C30 的混凝土，其所用碎石或卵石中泥块含量不应大于_____。

- A、0.2%
- B、0.3%
- C、0.4%
- D、0.5%

【正确答案】：D

21. 依据 GB/T 14685-2022, 碎石压碎指标试验，应按_____kN/s 速度均匀加荷至 200kN 并稳荷 5s，然后卸载。

- A、1

B、2

C、3

D、4

【正确答案】：A

22. 依据 GB/T 14685-2022, 最大粒 31.5mm 碎石或卵石, 针片状颗粒含量试验所需试样的最少数量为_____kg

A、3.0

B、5.0

C、6.3

D、2.5

【正确答案】：B

23. 依据 GB 18242-2008 标准, 弹性体改性沥青防水卷材检验以同一类型、同一规格_____m² 为一批。

A、500

B、1000

C、5000

D、10000

【正确答案】：D

24. 依据 GB/T 328.8-2007 标准, SBS 防水卷材试件拉伸试验前在 (23±2) °C 和相对湿度 (30~70) % 的条件下至少放置_____h。

A、16

B、18

C、20

D、22

【正确答案】：C

25. 按照《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012 进行烧结普通砖抗压强度试验时, 一次成型制样、二次成型制样应在不低于 10°C 的不通风室内养护 h。

A、10

B、5

C、8

D、4

【正确答案】：D

26. 依据 GB/T 1499.1-2017 标准, 热轧光圆钢筋的牌号是_____。

A、Q235

B、Q300

C、HPB235

D、HPB300

【正确答案】： D

27. 依据 JTG E42-2005, 粗集料含泥量试验中, 水洗前试样应经过_____h 的浸泡。

- A、 5
- B、 12
- C、 20
- D、 24

【正确答案】： D

28. 依据 GB 8076-2008 标准, 混凝土拌合物性能试验时, 凝结时间采用贯入阻力仪测定, 仪器精度为_____ N。

- A、 0.5
- B、 1
- C、 5
- D、 10

【正确答案】： D

29. GB/T 1346-2011 中, 水泥初凝测定时, 试件在湿气养护箱中养护至加水后_____时进行第一次测定。

- A、 15min
- B、 30min
- C、 25min
- D、 10min

【正确答案】： B

30. 依据 JGJ 52-2006, 碎石或卵石中针状和片状颗粒的总含量试验中, 针状和片状颗粒的总含量计算值应精确至_____。

- A、 0.001%
- B、 0.01%
- C、 0.1%
- D、 1%

【正确答案】： D

31. 依据 GB/T 14685-2022, 做碎石泥块含量试验, 含泥量单次试验结果, 应精确至_____。

- A、 0.01%
- B、 0.50%
- C、 0.1%
- D、 0.01

【正确答案】： A

32. 依据 GB/T

328. 18-2007 标准，沥青防水卷材撕裂性能（钉杆法）试验时，每个试件分别列出拉力值，计算平均值，精确到____N。

- A、0.5
- B、1
- C、5
- D、10

【正确答案】： C

33. 依据 JTG E42-2005, 粗集料筛分中需计算各筛分计筛余量及筛底存量的总和与筛分前试样的干燥总质量之差，作为筛分时的损耗，若损耗率大于____，应重新进行试验。

- A、0.1%
- B、0.3%
- C、0.5%
- D、1%

【正确答案】： B

34. 依据 GB/T 16777-2008 标准，测定防水涂料低温柔性试验时，试件的尺寸为____ mm。

- A、100×100
- B、100×75
- C、100×50
- D、100×25

【正确答案】： D

35. 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T23451-2009 中规定的抗压强度试验环境条件为。

- A、20℃±5℃
- B、20℃±2℃
- C、23℃±3℃
- D、常温常湿条件

【正确答案】： D

36. 依据 GB/T 50123-2019 的规定，烘干法测定土的含水率试验，含水率计算至_____。

- A、0.0001
- B、0.001
- C、0.01
- D、0.005

【正确答案】： B

37. GB 175-2007 中硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥中，三氧化硫的含量不得超过_____。

A、3.0%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/487116111114010052>