

2024 年材料学专业学业水平测试题及答案

1. 下列关于烂花布的说法中，错误的是（ ）。
 - A. 烂花布是表面具有半透明花形图案的轻薄混纺或交织织物。
 - B. 烂花布不能用来制作裙装。 **（正确答案）**。
 - C. 烂花布的制作利用了纤维不同的耐酸性能。
 - D. 目前烂花布坯通常用棉纤维包涤纶长丝，另外还有粘胶纤维包涤纶长丝等品种。

2. 下列面料中，哪一个是粗纺毛织物：（ ）。
 - A. 哔叽。
 - B. 派力司。
 - C. 粗花呢 **（正确答案）**。
 - D. 华达呢。

3. 服装衬托类材料主要起到支撑、整形、增加厚度的作用，以下不属于衬托类材料的是：（ ）。
 - A. 胸垫。
 - B. 鱼骨。
 - C. 钩襻 **（正确答案）**。
 - D. 裙撑。

4. 制作风格轻盈的服装需要选择柔软飘逸，悬垂性好的面料，以下哪一种面料最适合用来制作风格轻盈的礼服：（）。

A. 天鹅绒。

B. 色丁。

C. 塔夫绸。

D. 乔其纱（正确答案）。

5. 高档西服的袋布常用什么面料：（）。

A. 涤纶面料。

B. 纯棉面料。

C. 全毛精纺面料。

D. 涤棉混纺面料（正确答案）。

6. 以下不属于正装西服的面料要求的是（）？

A. 精致细腻。

B. 光泽柔和。

C. 挺括抗揍。

D. 有防水涂层（正确答案）。

7. 绵羊毛面料不具备以下哪个特点（）？

- A. 吸湿性居所有纤维之首。
- B. 弹性、耐磨性好。
- C. 耐碱不耐酸（**正确答案**）。
- D. 耐虫蛀、耐日光性较差。

8. 某种织物是精纺毛织物中密度最小的织物，其采用平纹组织，经纬向均为单色双股线，纱线较细，捻度较大，颜色以浅色为主，该织物是：（）。

- A. 凡立丁（**正确答案**）。
- B. 派力司。
- C. 薄花呢。
- D. 哔叽。

9. 下列织物中，纱线燃烧产生的气味是烧毛发气味，并呈松脆黑灰的是：（）。

- A. 全毛精纺织物（**正确答案**）。
- B. 毛腈混纺织物。
- C. 涤纶仿毛织物。
- D. 纯麻织物。

10. 以下哪一类服装更注意材质的高档化（）。

A. 连衣裙。

B. 男士西装（正确答案）。

C. 风衣。

D. 牛仔服。

11. 制作一件风格高贵华丽的女式礼服适合运用以下哪一种面料（）。

A. 素绉缎（正确答案）。

B. 顺纡绉。

C. 欧根纱。

D. 乔其纱。

12. 下列选项中，不属于服装衬料作用的是（）。

A. 平挺。

B. 加固。

C. 增加缝制难度（正确答案）。

D. 保形。

13. 下列关于麻型面料的说法中，正确的是（）。

A. 麻型面料弹性较差，容易折皱。（正确答案）。

B. 麻型面料导热性差，故夏天穿着凉快。

- C. 麻型面料透气性较差。
- D. 麻型面料不耐霉菌，易被虫蛀。

14. 下列说法关于竹节棉的说法中，错误的是（）。

- A. 竹节棉又名天竺棉。
- B. 竹节棉表面有规则的抽纱和挑纱。
- C. 竹节棉的透气性和吸湿性都较好。
- D. 竹节棉的抗拉伸性较差。（正确答案）。

15. 采用桑蚕丝、人造丝等原料交织，一般纬向均加强捻，径向可减弱捻或强捻的丝织物种类是（）。

- A. 缎。
- B. 纱。
- C. 绉（正确答案）。
- D. 罗。

16. 某服装设计师需要选择一种面料去制作一件外观挺拔、饱满、富有体积感的女式礼服，以下哪一种面料比较适合（）。

- A. 塔夫绸（正确答案）。
- B. 色丁。
- C. 金丝绒。

D. 乔其纱。

17. 下列关于纯桑蚕丝面料的说法中，错误的是（）。

A. 手感清爽，干态弹性及抗皱性均较好。

B. 光泽柔和，颜色鲜艳，外观高雅华丽。

C. 吸湿透气性较好，穿着凉爽舒适。

D. 洗护时可以使用普通洗衣液洗涤，并直接太阳下晾晒。（正确答案）。

18. 下列面料中，哪一种面料的悬垂性最差（）。

A. 色丁。

B. 欧根纱（正确答案）。

C. 烂花布。

D. 素绉缎。

19. 下列说法中，错误的是（）。

A. 西服以挺括而有弹性的全毛精纺、毛涤混纺或涤纶仿毛面料为主。

B. 套装马甲前片面料与西服完全相同，背部一般采用西服里料。

C. 细条灯芯绒不可以用来制作衬衫。（正确答案）。

D. 绝大部分牛仔服装都不需要里料。

20. 以下哪一种面料不是粗纺呢绒（）。

A. 麦尔登。

B. 海军呢。

C. 大衣呢。

D. 华达呢（正确答案）。

21. 小明手中有一块丝型面料，将其燃烧后，产生了黑褐色玻璃硬珠，不易压碎，该面料可能是下列面料中的哪一类面料（）。

A. 柞蚕丝面料。

B. 黏胶丝面料。

C. 涤纶丝面料（正确答案）。

D. 醋酯丝。

22. 下列面料中，哪一种面料最容易折皱（）。

A. 哔叽。

B. 苧麻布（正确答案）。

C. 驼丝锦。

D. 塔夫绸。

23. 纯棉面料耐虫蛀，但不耐霉菌，在潮湿环境下容易发霉（）。

A. 对（正确答案）。

B. 错。

24. 下列关于府绸的说法中，错误的是（）。

A. 府绸是棉织物中最高档的品种之一。

B. 府绸面料质地细腻、紧密。

C. 府绸是斜纹织物。（正确答案）。

D. 府绸表面呈现菱形颗粒，经纬密度差别较大。

25. 由大圆机编织而成的涤纶针织物，织成坯布后先染色，再经拉毛、梳毛、剪毛、摇粒等多种复杂工艺加工处理制成的面料是（）。

A. 麦尔登。

B. 摇粒绒（正确答案）。

C. 法兰绒。

D. 华达呢。

26. 某种面料为平纹织物，面料较硬，呈透明或半透明状，颜色鲜艳而丰富，该面料是下列选项中的哪一种面料（）。

A. 欧根纱（正确答案）。

B. 素绉缎。

C. 塔夫绸。

D. 乔其纱。

27. 牛津纺是以牛津大学命名的一种传统色纺棉布，也称为牛津布（）。

A. 对。

B. 错（正确答案）。

28. 纯棉面料因穿着柔软舒适，吸汗透气，颜色鲜艳，抗皱性好，因此常用作休闲衬衫面料（）。

A. 对。

B. 错（正确答案）。

29. 麦尔登适合用来制作细褶裙（）。

A. 对。

B. 错（正确答案）。

30. 人造棉是以普通黏胶长纤维为原料织造的平纹仿棉织物。面料吸湿透气性好，价格便宜，缩水率小（）。

A. 对。

B. 错（正确答案）。

31. 丝光工艺是增加面料表面光泽的染整加工工艺（）。

A. 对。

B. 错（正确答案）。

32. 免烫整理主要是通过提高纤维素纤维的干态和湿态回弹力，提高面料折皱回复性能（）。

A. 对（正确答案）。

B. 错。

33. 有张力丝光主要用于针织物，能够提高织物的光泽、染色性能和尺寸稳定性（）。

A. 对。

B. 错（正确答案）。

34. 制作百褶裙不适合采用抗皱性好的涤纶纯纺或混纺面料（）。

A. 对。

B. 错（正确答案）。

35. 牛仔面料一般结实耐用，耐磨性较好（ ）。

A. 对（正确答案）。

B. 错。

36. 麻型面料吸湿散湿速度快，导热性好，弹性较好，容易折皱（ ）。

A. 对。

B. 错（正确答案）。

37. 绒布是布面上有一层散乱短绒毛的棉织物，底布均为平纹组织（ ）。

A. 对。

B. 错（正确答案）。

38. 粗条灯芯绒每 25mm 绒条数大于 4 条，小于 8 条（ ）。

A. 对。

B. 错（正确答案）。

39. 香云纱可以用来制作衬衫（ ）。

A. 对（正确答案）。

B. 错。

40. 牛仔服的一般采用牢度高、装饰效果强的金属类拷扣和牢度高，耐用性好的金属拉链（）。

A. 对（正确答案）。

B. 错。

41. 10 号拉链比 5 号拉链牙齿更粗，扣紧力更大（）。

A. 对（正确答案）。

B. 错。

42. 出于风衣“防风雨”的功能性考虑，风衣面料一般密度较大，甚至有防水涂层（）。

A. 对（正确答案）。

B. 错。

43. 泡泡纱布面上有明显的泡泡状起伏，它不耐穿，穿着时间较长后泡泡容易消失（）。

A. 对（正确答案）。

B. 错。

44. 风衣门襟处使用纽扣直径一般为 15~20mm ()。

A. 对。

B. 错 (正确答案)。

45. 麦尔登属于精纺毛料, 轻薄柔软, 不适合用来制作大衣 ()。

A. 对。

B. 错 (正确答案)。

46. 为了保证大衣的保暖性, 会在较薄的面、里布之间填充絮棉或羽绒等保温材料 ()。

A. 对 (正确答案)。

B. 错。

47. 构成针织物的基本单元是什么 () ?

A. 线圈 (正确答案)。

B. 股线。

C. 经纱。

D. 纤维。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/538044004055007004>