



# 中华人民共和国国家标准

GB 6900.9—86

---

## 粘土、高铝质耐火材料化学分析方法 原子吸收分光光度法测定 氧化钾、氧化钠量

Fireclay and high-alumina refractories—Determination  
of potassium oxide and sodium oxide content  
—Atomic absorption spectrophotometric method

1986-09-16 发布

1987-09-01 实施

国家 标 准 局 发 布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
**粘土、高铝质耐火材料化学分析方法**  
**原子吸收分光度法测定**  
**氯化钾、氯化钠量**

GB 6900.9—86

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1987 年 4 月第一版 2006 年 3 月电子版制作

\*

书号：155066 · 1-25436

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010)68533533

# 中华人民共和国国家标准

## 粘土、高铝质耐火材料化学分析方法 原子吸收分光光度法测定 氧化钾、氧化钠量

UDC 666.76:543  
.06

GB 6900.9—86

Fireclay and high-alumina refractories—Determination  
of potassium oxide and sodium oxide content  
—Atomic absorption spectrophotometric method

本标准适用于粘土、高铝质耐火材料中氧化钾、氧化钠量的测定。

测定范围：氧化钾0.010~4.00%，氧化钠0.010~2.00%。

本标准遵守GB 1467—78《冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定》，其中所用水须经二次处理。

### 1 方法提要

粘土质试样用硫酸-氢氟酸分解，高铝质试样用偏硼酸锂熔解，制成硝酸溶液。于原子吸收分光光度计波长766.5和589.0 nm处，以空气-乙炔火焰分别测量钾、钠的吸光度。

### 2 试剂

2.1 无水偏硼酸锂：先将盛有偏硼酸锂的铂皿放入烘箱内，逐渐升温至170℃烘2h，再置于600~650℃高温炉中灼烧2 h，冷却，研细，贮于磨口瓶中。

2.2 氢氟酸(40%)：优级纯。

2.3 硫酸(1+1)：用优级纯酸配制。

2.4 硝酸(1+1)：用优级纯酸配制。

2.5 偏硼酸锂溶液(2%)：称取15.60g偏硼酸锂( $\text{LiBO}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ )，置于200ml烧杯中，加50ml水，加热溶解，加40.0ml硝酸(2.4)，冷却，移入200ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

2.6 氧化铝溶液：称取2.1168g高纯铝(99.999%)，置于250ml烧杯中，加60ml盐酸(1+1)，加一滴汞助溶，待激烈反应停止后，加热至完全溶解，冷却，移入500ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 ml含8.00mg氧化铝。

2.7 氧化钾标准贮存溶液：称取0.7915g预先在400~450℃灼烧1.5h的氯化钾(基准试剂)，置于250ml烧杯中，加水溶解，移入500ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。移取此溶液50.00ml，置于500ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。贮于塑料瓶中。此溶液1 ml含100.0 $\mu\text{g}$ 氧化钾。

2.8 氧化钠标准贮存溶液：称取0.9430g预先在400~450℃灼烧1.5h的氯化钠(基准试剂)，置于250ml烧杯中，加水溶解，移入500ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。移取此溶液50.00ml，置于500ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。贮于塑料瓶中。此溶液1 ml含100.0 $\mu\text{g}$ 氧化钠。

2.9 氧化钾-氧化钠混合标准溶液(用时现配)：移取50.00ml氧化钾标准贮存溶液(2.7)和25.00ml氧化钠标准贮存溶液(2.8)，置于500ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 ml含10.0 $\mu\text{g}$ 氧化钾、5.0 $\mu\text{g}$ 氧化钠。