



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 21944.4—2022

代替 GB/T 21944.4—2009

## 碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅窑具 第 4 部分：烧嘴套

Special products of silicon carbide—  
Kiln furniture of reaction bonded silicon carbide—Part 4: Burner nozzles

2022-07-11 发布

2023-02-01 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 21944《碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅窑具》的第 4 部分。GB/T 21944 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：方梁；
- 第 2 部分：异形梁；
- 第 3 部分：辊棒；
- 第 4 部分：烧嘴套。

本文件代替 GB/T 21944.4—2009《碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅窑具 第 4 部分：烧嘴套》，与 GB/T 21944.4—2009 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了规范性引用文件(见第 2 章,2009 年版的第 2 章)；
- b) 更改了产品代号(见 4.1,2009 年版的 3.1)；
- c) 增加了瓶形二号烧嘴套、异形一号烧嘴套的规格尺寸(见表 2、表 5)；
- d) 更改了产品标记(见 4.2,2009 年版的 3.2)；
- e) 更改了化学成分的要求(见 5.1,2009 年版的 4.1)；
- f) 更改了化学成分的检测方法(见 6.1,2009 年版的 5.1)；
- g) 更改了物理性能中体积密度、显气孔率的检测方法(见 6.2.1,2009 年版的 5.2.1)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国磨料磨具标准化技术委员会(SAC/TC 139)归口。

本文件起草单位：潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司、山东金鸿新材料股份有限公司、潍坊致达特种陶瓷有限公司。

本文件主要起草人：王明峰、石威、张怀顺、李明新、郭焕军、李伟强、刘爱伟。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2009 年首次发布为 GB/T 21944.4—2009；
- 本次为第一次修订。

## 引 言

反应烧结碳化硅窑具目前因用途和应用领域的不同主要分为方梁、异形梁、辊棒和烧嘴套四类产  
品,这四类产品在分类、性能和技术要求上存在较大差异。为科学、合理地对反应烧结碳化硅窑具的技  
术内容进行规范,并协调一致,GB/T 21944《碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅窑具》拟由四个部分  
构成。

- 第1部分:方梁。目的在于确立方梁这类反应烧结碳化硅窑具的技术规范。
- 第2部分:异形梁。目的在于确立异形梁这类反应烧结碳化硅窑具的技术规范。
- 第3部分:辊棒。目的在于确立辊棒这类反应烧结碳化硅窑具的技术规范。
- 第4部分:烧嘴套。目的在于确立烧嘴套这类反应烧结碳化硅窑具的技术规范。

# 碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅窑具

## 第 4 部分：烧嘴套

### 1 范围

本文件规定了反应烧结碳化硅烧嘴套的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和储存。

本文件适用于使用温度不高于 1 350 °C 的反应烧结碳化硅烧嘴套。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6569 精细陶瓷弯曲强度试验方法

GB/T 10325 定形耐火制品验收抽样检验规则

GB/T 14390 精细陶瓷高温弯曲强度试验方法

GB/T 16546 定形耐火材料包装、标志、运输、储存和质量证明书的一般规定

GB/T 16555 含碳、碳化硅、氮化物耐火材料化学分析方法

GB/T 25995 精细陶瓷密度和显气孔率试验方法

### 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

### 4 产品分类

#### 4.1 代号、形状及尺寸

##### 4.1.1 瓶形系列

##### 4.1.1.1 瓶形一号烧嘴套

代号：RBSiC-N-P1，其形状和基本尺寸分别见图 1 和表 1。