

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段－专业知识
-  刷题阶段－重点题库
-  冲刺阶段－押题点睛
-  考点覆盖－精编习题
-  紧扣考纲－直击考点
-  历年真题－押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

2022 年《钢筋、水泥、混凝土》综合 知识考试试题与答案

一、单选题

1. 水泥安定性用（ A ）检验必须合格

A、沸煮法 B、雷氏法

C、强度法 D、试饼法

2. 硅酸盐水泥终凝时间不得迟于（ C ）

A、600min B、400min

C、390min D、45min

3. 普通硅酸盐水泥代号为（ B ）

A、P • C B、P • 0

C、P • S D、P • F

4. 牌号为 HRB335 的热轧带肋钢筋抗拉强度不小于（C）

A、390Mpa B、410Mpa

C、455Mpa D、510Mpa

5. 中砂细度模数为（B）

A、3.7-3.1 B、3.0-2.3

C、2.2-1.6 D、1.5-0.7

6. 粒径在（ D ）以下的岩石颗粒，称为天然砂。

A、10mm B、15mm

C、0.5mm D、5mm

7. 砂、石试验应以同一产地、同一规格、同一进场时间
每（A）时为一验收批。

A、400m³or600t B、200m³or300t

C、100m³or150t

D、50m³or75t

8. 砖的必试项目为（B）

A、抗冻性 B、强度

C、密度 D、泛霜

9. 水性沥青基防水涂料，每验收批取样（A）kg。

A、2 B、4

C、6 D、8

10. 在混凝土坍落度基本相同的条件下，能减少拌合用
水量的外加剂是（C）

A、膨胀剂 B、防水剂

C、减水剂 D、加气剂

11. 混凝土外加剂掺量不大于水泥质量的（C）

A、20% B、10%

C、5% D、1%

12. 通用的六种硅酸盐水泥初凝时间不得早于 (B)
- A、30min B、45 min
- C、20 min D、25 min
13. 热轧带肋钢筋现行的标准号为 (B)
- A、GB13013-91 B、GB1499.2-2007
- C、GBM701-97
- D、GB700-88
14. 建筑砂浆基本性能试验方法现行标准号为 (B)
- A、GB/T502081-2002 B、JGJ70-2009
- C、GBJ107-87 D、GBJ82-85
15. 水泥使用要注意有效期，过期水泥 (A)
- A、必须复检 B、继续使用
- C、两者都有 D、无法确定
16. 热轧带肋钢筋的牌号由 HRB 和牌号的 (C) 最小值构成。
- A、抗拉强度 B、伸长率
- C、屈服点 D、屈服强度
17. 热轧光圆钢筋牌号为 (C)
- A、Q235 B、HRB235
- C、HPB235 D、RRB235

18、II 级粉煤灰的细度不大于（B）

A、45% B、25%

C、15% D、5%

19. 从开始装料到提坍落度筒的整个过程应不间断进行，
并应在（D）内完成。

A、90s B、100s

C、120s D、150s

20. 砌筑砂浆宜采用（B）

A、粗砂 B、中砂

C、细砂 D、特细砂

21. 混凝土骨料最大粒径小于或等于 40mm，试件边长
（B）mm

A、100 B、150

C、200 D、300

22. 混凝土每组试件的试样必须取自（A）的混凝土拌
合物。

A、同一次搅拌 B、不同次搅拌

C、不同盘搅拌 D、随意

23. 混凝土标准养护温度为（A）℃

A、 20 ± 2 B、 22 ± 2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/605231302114011220>