



中华人民共和国国家标准

GB/T 17615—2015
代替 GB/T 17615—1998

镍铬硅-镍硅镁热电偶丝

Nickel-Chromium-Silicon/Nickel-Silicon-Magnesium thermocouple wires

2015-05-15 发布

2015-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 17615—1998《镍铬硅-镍硅镁热电偶丝》。

本标准与 GB/T 17615—1998 相比主要差异如下：

——修改产品标记表示方法；

——热电动势的允差由采用 IEC 584-2:1995，修改为参照 ASTM E 230—2012 的规定；

——修改 1 300 ℃热电动势为 47 513 μV ；

——调整附录 A 和附录 B 的顺序。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国仪表功能材料标准化技术委员会(SAC/TC 419)归口。

本标准负责起草单位：重庆材料研究院有限公司。

本标准参加起草单位：重庆川仪十七厂有限公司、江苏华鑫合金有限公司、浙江乐清市华东仪表厂、重庆市大正温度仪表有限公司、安徽蓝德集团股份有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司金属功能材料分公司、常州市潞城伟业合金厂、浙江伦特机电有限公司、山东力群合金材料有限公司、沈阳市中色测温仪表材料研究所有限公司。

本标准主要起草人：谌立新、何伦英、吴磊、袁勤华、周洪琴、吴兴华、殷成楼、李联文、王伯伟、吴加伦、张力群、陈晓、齐宝军、李峰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 17615—1998。

镍铬硅-镍硅镁热电偶丝

1 范围

本标准规定了镍铬硅-镍硅镁热电偶丝的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、供应方式、包装及标志。

本标准适用于制造工业镍铬硅-镍硅镁热电偶(N型热电偶)用合金丝(以下简称偶丝)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 16701 贵金属、廉金属热电偶丝热电动势 测量方法

GB/T 16839.1—1997 热电偶 第1部分：分度表

JB/T 6819.2 仪表材料术语 测温材料

3 术语和定义

JB/T 6819.2 界定的术语和定义适用于本文件。

4 产品分类

4.1 产品名称、代号及名义化学成分

产品名称、代号及名义化学成分如表1所示。

表 1 产品名称、代号及名义化学成分

产品名称	极性	代号	名义化学成分(质量分数)/%			
			Ni	Cr	Si	Mg
镍铬硅合金丝	正极	NP	余	13.7~14.7	1.2~1.6	<0.01
镍硅镁合金丝	负极	NN	余	<0.02	4.2~4.6	0.5~1.5

4.2 偶丝等级

偶丝按使用要求和热电特性的允差不同，分为Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级，分级条件由技术要求规定。

4.3 偶丝推荐使用温度上限

各种直径的偶丝推荐使用温度上限如表2所示。