ICS 59.060.20
CCS W 52

中华人民共和国国家标准

GB/T 13758—2026
代替 GB/T 13758—2008

粘胶长丝

Viscose filament yarn

2026-10-30 发布　　2027-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 13758—2008《粘胶长丝》，与GB/T 13758—2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了范围（见第1章，2008年版的第1章）；

——删除了术语“生产批和检验批”及定义（见2008年版的3.1、3.2）；

——更改了产品分类（见4.1，2008年版的4.1）；

——更改了产品标识（见4.2，2008年版的4.2、4.3）；

——更改了半连续纺粘胶长丝的性能项目和指标（见5.2.1，2008年版的5.2）；

——增加了连续纺粘胶长丝的性能项目和指标（见5.2.2）；

——增加了含浆油率（连续纺粘胶长丝）的要求（见5.4）；

——增加了质量差异（见5.5）；

——更改了试验通则（见6.1，2008年版的6.1）；

——更改了线密度偏差率、线密度变异系数和单丝根数偏差率的试验方法（见6.2，2008年版的6.2）；

——增加了沸水收缩率的试验方法（见6.7）；

——增加了外观的试验方法（见6.8）；

——更改了含油率（半连续纺粘胶长丝）或含浆油率（连续纺粘胶长丝）的试验方法（见6.9，2008年版的6.8）；

——增加了质量差异的试验方法（见6.10）；

——删除了回潮率的试验方法和数值修约（见2008年版的6.7、6.9）；

——更改了检验规则（见第7章，2008年版的第7章、第8章）；

——更改了标志、包装、运输和贮存（见第8章，2008年版的第9章）；

——更改了外观要求、检验和评定（见附录A，2008年版的附录A）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国化学纤维标准化技术委员会（SAC/TC 586）提出并归口。

本文件起草单位：新乡化纤股份有限公司、吉林化纤股份有限公司、宜宾海丝特纤维有限责任公司、湖北金环新材料科技有限公司、中国化学纤维工业协会、上海纺科院江版纺织技术服务有限公司、上海纺织集团检测标准有限公司。

本文件主要起草人：姚永鑫、杨永红、闫彬、张志红、徐炎玲、张子昕、王丽莉、张英怡。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1992年首次发布为GB/T 13758—1992，2008年第一次修订；

——本次为第二次修订。

粘 胶 长 丝

1 范围

本文件规定了粘胶长丝的产品标识、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求，描述了相应的试验方法。

本文件适用于名义线密度55.5 dtex～333.3 dtex，单丝线密度2.0 dtex～7.0 dtex的本色粘胶长丝。其他规格和类型的粘胶长丝参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4146(所有部分) 纺织品 化学纤维

GB/T 6502 化学纤维 长丝取样方法

GB/T 6503 化学纤维 回潮率试验方法

GB/T 6504 化学纤维 含油率试验方法

GB/T 6505 化学纤维 长丝热收缩率试验方法(处理后)

GB/T 14343 化学纤维 长丝线密度试验方法

GB/T 14344 化学纤维 长丝拉伸性能试验方法

GB/T 14345 化学纤维 长丝捻度试验方法

FZ/T 50014 纤维素化学纤维残硫量测定方法 直接碘量法

FZ/T 50015 粘胶长丝染色均匀度试验和评定

3 术语和定义

GB/T 4146(所有部分)界定的术语和定义适用于本文件。

4 分类和标识

4.1 产品分类

4.1.1 按照纺丝工艺，分为：半连续纺粘胶长丝、连续纺粘胶长丝。

4.1.2 按照是否添加二氧化钛，分为：有光丝、消光丝。

4.2 产品标识

4.2.1 产品规格以名义线密度(dtex)和单丝根数(f)表示。

示例：名义线密度133.3 dtex，单丝根数30的产品，产品规格表示为133.3 dtex/30f。