

学习及考试资料整理汇编

——备考冲刺篇——

（考点或配套习题突击训练专用）

公路监理工程师《道路与桥梁》习题库及答案

习题 1

一、单选题(共 50 道题, 每道题 2 分)

1、热拌沥青混合料路面沥青混合料的分层压实厚度不得大于(B)。

A、50cm B、10cm C、12cm

2、预应力筋采用应力控制方法张拉时, 应以伸长量进行校核, 实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计要求, 设计无规定时, 实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在(C)以内。

A、2% B、4% C、6% D、10%

3、未采取防腐蚀措施的预应力筋, 当空气湿度大于 70%或盐分过大时, 在安装后至压浆时的容许间隔时间为(B)

A、5d B、7d C、10d D、15d

4、作为路基填土材料, 哪种土最优(B)

A、粘性土 B、砂性土 C、粉性土

5、填土高度小于多少米的称为矮路堤(A)

A、1.0~1.5 米 B、2~3 米 C、5~8 米

6、在一个墩、台桩基中, 同一水平的桩接头数不得超过基桩总数的(C)

A、1/2 B、1/3 C、1/4 D、3/5

7、吊桥的主要承重结构是(B)

A、桥面 B、缆索 C、桥台

8、桥梁所受的荷载中, 水浮力属于(A)

- A、永久荷载 B、可变荷载 C、偶然荷载
- 9、用于判断路基土干湿状态的指标是(A)
- A、土的稠度 B、土的含水量 C、土的液限 D、土的塑限
- 10、先张法中，将预应力筋放松时，混凝土强度要达到(C)
- A、不低于设计标号的50% B、不低于设计标号的60% C、不低于设计标号的70% D、没有规定
- 11、使用矿粉作填料的沥青路面是(D)
- A、沥青表面处治 B、沥青贯入式 C、沥青稳定土 D、沥青混凝土
- 12、水泥混凝土路面采用滑模施工时要求最大水灰比不超过(B)
- A、0.42 B、0.44 C、0.46 D、0.48
- 13、路基土方开挖不论工程量多少和开挖深度大小，均应(A)进行。
- A、自上而下 B、自下而上 C、上下同时 D、上下均可
- 14、石油沥青的针入度值越大，沥青材料的粘滞性(B)
- A、越好 B、越差 C、不变 D、无关
- 15、柔性路面施工时初期碾压应采用(C)压路机。
- A、重型 B、中型 C、轻型 D、振动
- 16、重力式挡土墙若向外移动，墙身承受的主动土压力(C)
- A、不变 B、增大 C、减小 D、增大或减小
- 17、下列关于桥梁受力特性的说法正确的是(B)
- A、简支梁桥在日照温差作用下将产生附加内力。
- B、斜拉桥主梁属于压弯结构。
- C、考虑连拱作用对拱圈是偏于危险的。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/966234004032010133>